SCHEDA TECNICA

DIVISIONE CALZATURE E PELLETTERIA

E.S. XM/148

ADESIVO POLIURETANICO PER L'INCOLLAGGIO SUOLA-TOMAIA

Revisione: 11/11/2026

DATI TECNICI

Composizione:	resina poliuretanica e miscela di solventi organici
Meccanismo di presa:	rilascio del solvente
Colore:	opalescente incolore
Solventi:	chetoni
Componenti:	l'adesivo è monocomponente pronto all'uso. Può essere additivato con il 2 - 3% di attivatore **Desmodur® RFE** per aumentare la resistenza chimica e termica e migliorare l'adesione specifica agli aderendi (ad es. suole di poliuretano e tomaie di materiale sintetico)
Tempo di lavorabilità:	quattro ore con aggiunta di attivatore
Contenuto in solidi:	15 – 16 %
Viscosità (Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C):	1700 - 2100 mPa·s

I valori sono validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.
Desmodur® RFE è un marchio registrato Covestro.

NATURA DEL PRODOTTO

E.S. XM/148 è un adesivo monocomponente a base di resina poliuretanica a solvente.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Buona appiccicosità a caldo.
- Forza iniziale molto elevata.
- Resistente al grasso dei pellami, ai plastificanti del PVC.
- Buona resistenza all'idrolisi.
- Alta resistenza al ritorno elastico dopo la pressatura.

CAMPI APPLICATIVI (per uso professionale)

- Adatto per l'incollaggio di tomaie di pelle a suole o di materiali sia naturali che sintetici.
- Può essere applicato con spalmatrici automatiche per tomaie.
- Indicato per l'iniezione diretta di PVC su pelle e cuoio.

METODO D'USO

Preparazione delle superfici:

- **Suole di cuoio e tomaie di pelle**: cardare e spazzolare. Su materiali sui quali si renda necessario migliorare la penetrazione dell'adesivo, applicare una prima mano di **Primer 144 F/E** o **Primer C** additivati con il 3% di **Desmodur® RFE**. Il **Primer C** è particolarmente indicato come prima mano nell'incollaggio di pellame ad elevato contenuto di grasso.
- **Suole di poliuretano**: lavare con **Solvente ST/141** o cardare.
- **Suole di PVC**: lavare con **Solvente ST/141**.
- **Suole di gomma vulcanizzata**: trattare con **Primer AC/20** oppure con **Primer AC/23 M** in presenza di distaccanti eseguire preventivamente il lavaggio con **Solvente ST/141** o la cardatura.
- **Suole di gomma TR**: trattare con **Primer AC/20** o con **Primer AC/23 M,** se necessario lavare primer con **Solvente ST/141**.
- **Tomaie di materiale sintetico**: nel caso di tomaie in PVC lavare a tampone con **Solvente ST/141**. Nel caso di spalmati poliuretanici o di coagulati verificare l'eventuale presenza di finiture antiadesive da eliminare mediante lavaggio con **Solvente ST/141**.

Applicazione: spalmare uno strato di adesivo su entrambe le superfici da unire. Un'eventuale prima mano su pelle o cuoio deve essere applicata con 5 - 10 minuti di anticipo.

Tempo di essicazione: attendere 20 – 30 minuti circa per consentire l'evaporazione del solvente, quindi riattivare alla temperatura di 70°C - 75°C

Accoppiamento: unire le parti eseguendo la pressatura a 4 - 5 atm per 10 - 12 secondi. La forza dell'adesivo va progressivamente aumentando nel tempo, fino a raggiungere il suo valore massimo dopo 2 - 3 giorni dall'incollaggio.

Diluente: Solvente ST/121.

Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy
Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV = ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.

DIVISIONE CALZATURE E PELLETTERIA

E.S. XM/148

ADESIVO POLIURETANICO PER L'INCOLLAGGIO SUOLA-TOMAIA

Revisione: 11/11/2026

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5° e +25°C.

FORMA COMMERCIALE

Codice	Confezione	UdV
1100137	Latta da 16 kg	-

Altri formati disponibili su richiesta.

F.lli Zucchini S.p.A. garantisce la conformità del prodotto alle specifiche tecniche, nei limiti delle tolleranze e delle condizioni d'uso indicate. Le prestazioni e l'idoneità del prodotto possono dipendere da materiali, substrati, processi, condizioni ambientali e modalità di impiego non controllabili da F.lli Zucchini S.p.A. Pertanto, l'utilizzatore è responsabile di verificare, mediante apposite prove nelle proprie condizioni operative, l'idoneità del prodotto alla specifica applicazione. Le informazioni e le raccomandazioni fornite nel presente documento non costituiscono garanzia di idoneità alle applicazioni eseguite dall'acquirente, di conseguenza F.lli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze derivanti dalle modalità d'impiego del prodotto.

Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy
Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV = ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.