

# Z.TEX 9605/S

ADESIVO A BASE POLIURETANICA IN DISPERSIONE ACQUOSA



## DESCRIZIONE PRODOTTO

**Z.Tex 9605 S** è un adesivo monocomponente idoneo all'incollaggio di pelli, tessuti, tessuti non tessuti, materiali sintetici per fodere e tomaie, puntali e contrafforti, per applicazioni a spruzzo.

**Z.Tex 9605 S** presenta significativi vantaggi sia dal punto di vista applicativo che di quello prestazionale:

- Applicabile a mano singola.
- Elevata velocità di essiccazione.
- Elevata impattabilità a freddo della pellicola adesiva.
- Bassa penetrazione nei supporti porosi.
- Utilizzabile come bicomponente per applicazioni che richiedono resistenza al calore.

## CAMPI DI IMPIEGO TIPICI

- Accoppiamenti, ripiegature, incollaggio puntali, nelle operazioni di giunteria.

## CARATTERISTICHE

<b>Composizione :</b>	resina poliuretanicata modificata in dispersione acquosa
<b>Meccanismo di presa :</b>	evaporazione dell'acqua
<b>Colore :</b>	bianco in dispersione, trasparente dopo essiccazione
<b>Solventi :</b>	esente da solventi
<b>Componenti :</b>	monocomponente; può essere additivato con il 4 - 5% di <b>Attivatore VKD</b> per aumentare la resistenza al calore degli incollaggi

## DATI TECNICI

<b>Viscosità :</b>	< 200 mPa.s (Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C)
--------------------	--

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

## METODO D'USO

**Applicazione:** applicare il collante in strato uniforme con idonea apparecchiatura a spruzzo munita di ugello del diametro di 1,8 - 2,2 mm e pressione di 2 - 3 bar. Evitare la formazione di accumuli e gocciolature. In dipendenza dalle esigenze di lavorazione l'adesivo può essere applicato oneway o su due lati.

**Tempo di essiccazione e accoppiamento delle parti:** si consiglia di eseguire l'unione delle parti quasi immediatamente, con il film ancora umido. Nell'incollaggio di materiali sintetici è sempre raccomandabile l'applicazione su due lati e l'accoppiamento dopo un'essiccazione di 5 - 10 minuti.

## MAGAZZINAGGIO

3 mesi per confezioni sigillate; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +10°C e +25°C. **Il prodotto teme il gelo.**



**Fratelli Zucchini S.p.A.**  
 Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy  
 Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121  
 info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA  
 DI GESTIONE QUALITÀ  
 CERTIFICATO DA DNV GL  
 = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.