

PRIMER 9627 M

PRIMER MONOCOMPONENTE PER PELLE IN DISPERSIONE ACQUOSA



DESCRIZIONE PRODOTTO

Primer 9627 M è indicato come prima mano nell'incollaggio di pellami con adesivo poliuretano.

Migliora sensibilmente la resistenza allo strappo di pellami a bassa coesione ed è particolarmente indicato per l'uso in combinazione con l'adesivo poliuretano monocomponente in dispersione acquosa **9627 DM**.

La combinazione **Primer 9627 M + 9627 DM** costituisce un efficace sistema interamente monocomponente idoneo per incollaggi ad alta resistenza alla temperatura e all'idrolisi di pelli, tessuti, PVC plastificato, poliuretano, gomme termoplastiche e vulcanizzate alogenate.

Il **Primer 9627M** è idoneo all'incollaggio mediante **iniezione diretta** di PVC o TPU a cuoio, pelle e tessuti.

CARATTERISTICHE

Composizione :	resina poliuretano in dispersione acquosa
Meccanismo di presa :	per evaporazione dell'acqua e reazione con agente reticolante incorporato
Colore :	bianco in dispersione, trasparente dopo essiccazione
Solventi :	esente da solventi

DATI TECNICI

Contenuto in solidi :	48 - 50%
Ph :	neutro

I valori indicati non devono essere considerati come specifiche.

METODO D'USO

Preparazione della suola

- **Suole di cuoio:** cardare in profondità.

Preparazione della tomaia

- **Tomaia di pelle:** cardare in profondità. Il prodotto non è idoneo per pellami con alto tenore di grasso.

Applicazione: spalmare il collante in strato uniforme su entrambe le superfici da unire utilizzando un pennello o altra attrezzatura idonea all'applicazione di adesivi in dispersione acquosa.

Tempo di essiccazione: il tempo di essiccazione dipende da umidità e temperatura ambiente oltrechè dall'assorbimento del pellame e dalla quantità applicata.

Ad essiccazione completa, che si raggiunge in genere dopo 10' - 15', quando il film appare completamente trasparente, si può procedere all'applicazione dell'adesivo.

Nota: l'iniezione diretta di PVC o TPU su tessuti o pellami trattati con il **Primer 9627 M** può essere effettuata subito dopo l'essiccazione.

MAGAZZINAGGIO

6 mesi per il prodotto nella confezione originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +10°C e +25°C.

Il prodotto teme il gelo.



Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =