

Z.TEX 9629

ADESIVO A BASE POLIURETANICA IN DISPERSIONE ACQUOSA



DESCRIZIONE PRODOTTO

Z.TEX 9629 è un adesivo in dispersione acquosa che dopo essiccazione forma un film trasparente con spiccate doti di termosaldabilità. Tale caratteristica lo rende particolarmente adatto, nella lavorazione dei mocassini, nell'incollaggio di testa dei pellami (in corrispondenza del taglio a 45°).

CARATTERISTICHE

Composizione :	resina poliuretanic in dispersione acquosa
Meccanismo di presa :	per evaporazione dell'acqua e reazione con agente vulcanizzante
Colore :	bianco in dispersione, trasparente dopo essiccazione
Solventi :	esente da solventi
Componenti :	uno (additivabile con il 3 - 5% di Attivatore VKD per usi diversi)
Tempo di lavorabilità :	8 ore ca. con attivatore

DATI TECNICI

Contenuto in solidi :	41%
Viscosità :	1.100 - 1.600 mPa.s (Brookfield gir.5 vel.50 a 25°C)*

* Valore valido come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Applicazione: spalmare il collante in strato uniforme su entrambe le superfici da unire utilizzando un pennello o altra attrezzatura idonea all'applicazione di adesivi in dispersione acquosa.

Specialmente su pellami assorbenti e di grosso spessore è consigliabile l'applicazione di due mani di adesivo, a distanza di 20' l'una dall'altra. Nel caso di pellami ingrassati si raccomanda di applicare una prima mano di **Primer C** o **Primer DV** additivati con il 2 - 3% di attivatore (vedi scheda tecnica).

Tempo di essiccazione: il tempo di essiccazione dipende sensibilmente da temperatura e umidità dell'ambiente e dalla porosità delle superfici. I tempi di essiccazione possono essere sensibilmente ridotti con l'aiuto del calore.

Accoppiamento: riattivare le parti in fase di stiratura su forma calda a ca. 85 - 90°C, accoppiare e pressare con martello intermittente o con appositi dischi o ruote.

MAGAZZINAGGIO

6 mesi per il prodotto nella confezione originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +10°C e +25°C.

Il prodotto teme il gelo.

ADESIVI CALZATURA



Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.