

# Z.TEX 9630

ADESIVO A BASE POLIURETANICA IN DISPERSIONE ACQUOSA



## DESCRIZIONE PRODOTTO

**Z.TEX 9630** è un adesivo a un componente a base poliuretanicamente idoneo all'incollaggio a caldo e a freddo di pelli, di tessuti, tessuti non tessuti, materiali sintetici, cartone e feltro. Particolarmente indicato per l'incollaggio di sottopiedi di pulizia e accoppiamento di fodera a tomaia in applicazioni con macchine spalmatrici a rullo o a spruzzo.

## CARATTERISTICHE

<b>Composizione :</b>	resina poliuretanicamente in dispersione acquosa
<b>Meccanismo di presa :</b>	per evaporazione dell'acqua
<b>Colore :</b>	opalescente in dispersione, trasparente dopo essiccazione
<b>Solventi :</b>	esente da solventi
<b>Componenti :</b>	uno

## DATI TECNICI

<b>Contenuto in solidi :</b>	34 - 37%
<b>Viscosità :</b>	100 - 700 mPa.s (Brookfield gir.5 vel.20 a 25°C)
<b>pH</b>	7,5 - 8,5

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

## METODO D'USO

**Applicazione:** il prodotto è adatto ad applicazioni a rullo, o a spruzzo. Spalmare uno strato uniforme di adesivo sulle due parti da unire.

**Tempo di essiccazione:** il tempo di essiccazione dipende sensibilmente da temperatura e umidità dell'ambiente e dalla porosità delle superfici.

**Accoppiamento a freddo:** accoppiamenti a freddo possono essere eseguiti entro 5' - 8' dall'applicazione dell'adesivo sfruttando l'appiccicosità dell'adesivo anche senza riattivazione.

**Accoppiamento a caldo:** a completa essiccazione, che si realizza in genere dopo 20' - 30', riattivare le superfici adesivizzate a 70°C - 80°C e accoppiare esercitando un'adeguata pressione.

Nell'incollaggio di sottopiedi di pulizia di PU e pellami ingrassati la spalmatura dell'adesivo può essere eseguita su un solo lato con accoppiamento immediato delle parti.

## MAGAZZINAGGIO

6 mesi per il prodotto nella confezione originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +10°C e +25°C.

**Il prodotto teme il gelo.**

ADESIVI CALZATURA



**Fratelli Zucchini S.p.A.**  
 Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy  
 Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121  
 info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA  
 DI GESTIONE QUALITÀ  
 CERTIFICATO DA DNV GL  
 = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.