

Z.Tex 9631

Adesivo a base poliuretana in dispersione acquosa

Descrizione

Z.Tex 9631 è un adesivo a due componenti idoneo all'incollaggio a caldo di pelli e tessuti, a PVC, poliuretano, gomme termoplastiche e vulcanizzate alogenate, cuoio e legno.

Proprietà

Composizione	: resina poliuretana in dispersione acquosa
Meccanismo di presa	: per evaporazione dell'acqua e reazione con agente vulcanizzante
Colore	: bianco in dispersione, trasparente dopo essiccazione
Solventi	: esente da solventi
Componenti	: due; da additivare con il 3-5% di Attivatore VKD
Pot life	: 8 ore ca.

Dati tecnici

Contenuto in solidi	: 50 %
Viscosità	: 1300 - 2500 mPa.s (Brookfield gir.5 vel. 50 a 25 °C)
Valore valido come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica	

Metodo d'uso

Additivare l'adesivo con l'attivatore in ragione del 3-5% in peso e miscelare accuratamente.

Per la miscelazione è consigliabile l'utilizzo di un agitatore a elica montato su un dispositivo rotante a basso numero di giri (200/300 giri/min.) in modo da prevenire l'intrappolamento di aria e la formazione di schiuma.

Applicazione:

Applicare il collante in strato uniforme su entrambe le superfici da unire utilizzando un'apparecchiatura a spruzzo munita di ugello del diametro di 1,9-2 mm e pressione di 2-3 atmosfere.

Tempo di essiccazione: Il tempo di essiccazione dipende sensibilmente da temperatura e umidità dell'ambiente e dalla porosità delle superfici.

Prima di procedere alla riattivazione attendere che la pellicola adesiva diventi trasparente.

Perché ciò avvenga sono necessari ca. 30 minuti su superfici assorbenti, 45-50 minuti su superfici impermeabili a 20 °C e 50% u.r.

I tempi di essiccazione possono essere sensibilmente ridotti con l'aiuto del calore.

Accoppiamento: riattivare le parti a ca. 60-70 °C, accoppiare esercitando un'adeguata pressione. La forza del collante raggiunge il suo valore massimo dopo 48 ore.

Confezioni: taniche da 10 kg

Stabilità al magazzinaggio

6 mesi per il prodotto nella confezione originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +10 ° e +25 °C.

Il prodotto teme il gelo.

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti F.lli Zucchini sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di F.lli Zucchini per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche.

La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito.

Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da F.lli Zucchini, dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale.

F.lli Zucchini non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.