

# 49 BC/F ADESIVO PER SOLETTIFICI



## DESCRIZIONE PRODOTTO

**49 BC/F** è un adesivo policloroprenico caratterizzato da elevata appiccicosità, lungo tempo aperto e buona coesione, adatto per l'incollaggio di sottopiedi in materiale celluloso su cartone fibrato. Adatto per spalmatura a rullo e a pennello, è particolarmente indicato per la produzione di sottopiedi in cicli di lavorazione veloci.

## CARATTERISTICHE

<b>Composizione :</b>	gomma policloroprene, resine sintetiche e miscela di solventi organici
<b>Meccanismo di presa :</b>	rilascio del solvente
<b>Colore :</b>	ambra
<b>Solventi :</b>	esteri, chetoni e idrocarburi alifatici

## DATI TECNICI

<b>Contenuto in solidi :</b>	23 - 27%
<b>Viscosità :</b>	2.000 - 2.600 mPa.s (Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

## METODO D'USO

**Applicazione:** può essere eseguita a pennello o con macchina spalmatrice a rullo, su una sola o su entrambe le parti da unire. La spiccata proprietà di aderire anche a supporti non direttamente spalmati, rende questi adesivi particolarmente idonei all'incollaggio con sistema one-way di cartone e derivati cellulostici in genere, nella produzione di sottopiedi con macchine automatiche.

**Tempo di essiccazione:** a temperatura ambiente si consiglia di attendere circa 15 minuti per consentire l'evaporazione del solvente. Nel caso di essiccazione in forno è sufficiente attendere 2 o 3 minuti.

**Accoppiamento:** unire le parti esercitando una adeguata pressione. La forza dell'adesivo raggiunge il suo valore massimo 2 - 3 gg. dopo l'incollaggio. Utilizzando il sistema one-way nell'incollaggio di materiali cellulostici non assorbenti, l'accoppiamento può essere realizzato, con pressioni elevate, anche alcune ore dopo la spalmatura.

## MAGAZZINAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

ADESIVI CALZATURA



**Fratelli Zucchini S.p.A.**  
 Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy  
 Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121  
 info@zucchini.it - www.zucchini.it

**AZIENDA CON SISTEMA  
 DI GESTIONE QUALITÀ  
 CERTIFICATO DA DNV GL  
 = ISO 9001 =**

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.