

8000/N

ADESIVO POLICLOROPRENICO PER L'INCOLLAGGIO SUOLA TOMAIA



DESCRIZIONE PRODOTTO

8000/N è un adesivo a due componenti a lungo tempo aperto ed elevata adesività, adatto per l'incollaggio a freddo di tomaie di pelle a suole di gomma SBR vulcanizzata, gomma microcellulare, Thunit e cuoio.

CARATTERISTICHE

Composizione :	gomma policloroprene, resine sintetiche e miscela di solventi organici
Meccanismo di presa :	rilascio del solvente e reazione con agente vulcanizzante
Colore :	ambra chiaro
Solventi :	idrocarburi alifatici, esteri e chetoni
Componenti :	due da additivare al momento dell'uso con il 4 - 5% di attivatore Desmodur® RFE
Tempo di lavorabilità :	1 - 3 ore dopo l'aggiunta dell'attivatore

DATI TECNICI

Contenuto in solidi :	22 - 24%
Viscosità :	1.800 - 2.200 mPa.s (Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Preparazione delle superfici

- **Suole di cuoio e tomaie di pelle:** cardare e spazzolare accuratamente. Gli adesivi policloroprenici non sono idonei all'incollaggio di pellami ingrassati, per i quali si raccomanda l'uso di adesivi poliuretani.
- **Suole di gomma vulcanizzata:** cardare immediatamente prima dell'utilizzo in operazioni di incollaggio. Su suole ricavate da gomme in lastre, compatte o espanse, carteggiate all'origine, spesso si raggiungono livelli di adesione buoni anche con un certo grado di invecchiamento. Si consiglia in ogni caso l'esecuzione di prove preventive, quando necessario carteggiare nuovamente.

Applicazione: applicare l'adesivo con pennello sulle due parti da unire.

Tempo di essiccazione: attendere 25' - 30' circa per consentire l'evaporazione del solvente.

Accoppiamento: unire le parti e pressare a 3 - 5 atm. per 10 - 12 secondi. La forza dell'adesivo raggiunge il suo valore massimo 3 - 5 gg. dopo l'incollaggio.

Diluyente: SOLVENTE AP.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

Desmodur® RFE è un marchio registrato Bayer AG.



Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.