SCHEDA TECNICA

DIVISIONE CALZATURE E PELLETTERIA

E.S. 8000/N

ADESIVO POLICLOROPRENICO BICOMPONENTE PER L'INCOLLAGGIO SUOLA TOMAIA

Revisione: 22/09/2026

DATI TECNICI

Composizione:	gomma policloroprene, resine sintetiche e miscela di solventi organici
Meccanismo di presa:	rilascio del solvente e reazione con agente vulcanizzante
Colore:	ambra chiaro
Solventi:	idrocarburi alifatici, esteri e chetoni
Componenti:	due componenti da additivare al momento dell'uso con il 4 - 5% di attivatore **Desmodur® RFE**
Tempo di lavorabilità:	1 - 3 ore dopo l'aggiunta dell'attivatore
Contenuto in solidi:	22 – 24 %
Viscosità (Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C):	1800 - 2200 mPa·s

I valori sono validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.
Desmodur® RFE è un marchio registrato Covestro.

NATURA DEL PRODOTTO

E.S. 8000/N è un adesivo bicomponente a base di gomma policloroprene a solvente.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Elevata adesività.
- Lungo tempo aperto.

CAMPI APPLICATIVI (per uso professionale)

- Indicato l'incollaggio a freddo di tomaie di pelle a suole di gomma SBR vulcanizzata, gomma microcellulare, Thunit e cuoio.
- Ottimi risultati di incollaggio si ottengono anche su mescole ad alto contenuto di gomma naturale purché cardate da poco tempo.

METODO D'USO

Preparazione delle superfici:

- **Suole di cuoio e tomaia di pelle**: cardare e spazzolare accuratamente. Gli adesivi policloroprenici non sono idonei all'incollaggio di pellami ingrassati, per i quali si raccomanda l'uso di adesivi poliuretanici.
- **Suole di gomma vulcanizzata**: cardare immediatamente prima delle operazioni di incollaggio. Su suole ricavate da gomme in lastre, compatte o espanse, carteggiate all'origine, spesso si raggiungono livelli di adesione buoni anche con un certo grado di invecchiamento. Si consiglia in ogni caso l'esecuzione di prove preventive, quando necessario carteggiare nuovamente.

Applicazione: applicare l'adesivo con pennello sulle due parti da unire.

Tempo di essicazione: attendere 25 - 30 minuti circa per consentire l'evaporazione del solvente.
Accoppiamento: unire le parti e pressare a 3 - 5 atm per 10 12 secondi. La forza dell'adesivo raggiunge il suo valore massimo 3 - 5 giorni dopo l'incollaggio.
Diluente: **Solvente AP**.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5° e +25°C.

FORMA COMMERCIALE

Codice	Confezione	UdV
1100681	Latta da 16 kg	-
1100371	Latta da 5 kg	4
1100333	Fusto da 44 kg	-

Altri formati disponibili su richiesta.

F.lli Zucchini S.p.A. garantisce la conformità del prodotto alle specifiche tecniche, nei limiti delle tolleranze e delle condizioni d'uso indicate. Le prestazioni e l'idoneità del prodotto possono dipendere da materiali, substrati, processi, condizioni ambientali e modalità di impiego non controllabili da F.lli Zucchini S.p.A. Pertanto, l'utilizzatore è responsabile di verificare, mediante apposite prove nelle proprie condizioni operative, l'idoneità del prodotto alla specifica applicazione. Le informazioni e le raccomandazioni fornite nel presente documento non costituiscono garanzia di idoneità alle applicazioni eseguite dall'acquirente, di conseguenza F.lli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze derivanti dalle modalità d'impiego del prodotto.

Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy
Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV = ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.