

DATI TECNICI

Composizione:	gomma policloroprene, resine sintetiche e miscela di solventi organici
Meccanismo di presa:	rilascio del solvente e reazione con agente vulcanizzante
Colore:	ambra chiaro
Solventi:	idrocarburi alifatici, esteri e chetoni
Componenti:	due da additivare al momento dell'uso con il 4 - 5% di attivatore Desmodur® RFE
Tempo di lavorabilità:	1 - 3 ore dopo l'aggiunta dell'attivatore
Contenuto in solidi:	20 - 23 %
Viscosità:	2.000 - 2.300 mPa.s (Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.
Desmodur® RFE è un marchio registrato Covestro.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

8000/N/E è un adesivo a due componenti con elevata forza iniziale e adesività, adatto per l'incollaggio a freddo di tomaie di pelle a suole di gomma SBR vulcanizzata, gomma microcellulare, Thunit e cuoio.

METODO D'USO

Preparazione delle superfici:

- Suole di cuoio e tomaie di pelle: cardare e spazzolare accuratamente. Gli adesivi policloroprenici non sono idonei all'incollaggio di pellami ingrassati, per i quali si raccomanda l'uso di adesivi poliuretani.
- Suole di gomma vulcanizzata: cardare immediatamente prima dell'utilizzo in operazioni di incollaggio. Data la grande varietà di tipi di gomma vulcanizzata esistenti sul mercato, si consiglia di eseguire prove di incollaggio preventive prima di procedere a lavorazioni industriali. Su suole ricavate da gomme in lastre, compatte o espanse, carteggiate all'origine, spesso si raggiungono livelli di adesione buoni anche con un certo grado di invecchiamento. Si consiglia, nel caso di utilizzo di materiali invecchiati, di tenere monitorata la produzione e, quando necessario, carteggiare di fresco.

Applicazione: applicare l'adesivo con pennello sulle due parti da unire.

Tempo di essiccazione: attendere 20' - 30' circa per consentire l'evaporazione del solvente.

Accoppiamento: unire le parti e pressare a 3 - 5 atm. per 10 - 12 secondi.

La forza dell'adesivo raggiunge il suo valore massimo 3 - 5 gg. dopo l'incollaggio.

Diluente: SOLVENTE AP.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy

Tel. +39 0532 782611 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 14001 =

