

# E.S. 9300 - 9300/F ADESIVO POLICLOROPRENEICO PER L'INCOLLAGGIO SUOLA-TOMAIA

## DESCRIZIONE PRODOTTO

**E.S. 9300** è un adesivo monocomponente adatto per l'incollaggio di tomaie di pelle a soles di cuoio, caratterizzato da un'alta forza iniziale e lungo tempo aperto.

È idoneo anche per incollaggi a elevata coesione nella lavorazione interna della scarpa.

È disponibile nella versione 9300/F a più bassa viscosità, idonea per applicazioni con macchina spalmatrice a rulli.

## DATI TECNICI

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>Composizione:</b>                               | gomma policloroprene, resine sintetiche e miscela di solventi organici |                     |
| <b>Meccanismo di presa:</b>                        | rilascio del solvente  |                     |
| <b>Colore:</b>                                     | giallo paglierino  |                     |
| <b>Solventi:</b>                                   | idrocarburi alifatici, esteri e chetoni                                |                     |
|  | <b>E.S. 9300</b>   | <b>E.S. 9300/F</b>  |
| <b>Contenuto in solidi:</b>                        | 22 – 24%   | 21 – 23%            |
| <b>Viscosità (Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C):</b> | 2.400 - 2.600 mPa.s  | 1.800 - 2.200 mPa.s |

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

## METODO D'USO

### Preparazione delle superfici

- **Suole di cuoio e tomaie di pelle:** cardare e spazzolare accuratamente.

**Applicazione:** applicare l'adesivo a pennello sulle due parti da unire.

**Accoppiamento:** attendere 20' circa per consentire l'evaporazione del solvente.

L'elevato tack e l'ottima impattibilità delle superfici adesivizzate con l'adesivo **E.S. 9300**, rendono possibili accoppiamenti a freddo fino a 35' dall'applicazione dell'adesivo.

**Diluyente:** SOLVENTE AP.

## INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.



**Fratelli Zucchini S.p.A.**

Via C. Colombo, 6    Tel. +39 0532 782711    info@zucchini.it  
44124 Ferrara - Italy    Fax +39 0532 732121    www.zucchini.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001



Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.