

E.S. 9600

ADESIVO PER LA LAVORAZIONE INTERNA DELLA SCARPA

DESCRIZIONE PRODOTTO

E.S. 9600 è un adesivo policloroprenico di colore chiaro caratterizzato da elevata appiccicosità, lungo tempo aperto e buona coesione, adatto per l'incollaggio di pelle, tessuti, cotone, spugna, tessuti non tessuti e cartone; dopo essiccazione forma un film elastico e non irrigidisce i materiali su cui viene applicato. È indicato per operazioni di giunteria, accoppiamento fodera-tomaia e bordatura di sottopiedi.

DATI TECNICI

| | |
|-----------------------------|--|
| Composizione: | gomma policloroprene, resine sintetiche e miscela di solventi organici |
| Meccanismo di presa: | rilascio del solvente |
| Colore: | ambra chiaro |
| Solventi: | idrocarburi alifatici, esteri e chetoni |
| Contenuto in solidi: | 22,5 – 25% |
| Viscosità: | 1.800 - 2.200 mPa.s (Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C) |

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Applicazione: può essere eseguita a pennello o con macchina spalmatrice a rullo sulle parti da unire.

Tempo di essiccazione: attendere alcuni minuti per consentire l'evaporazione del solvente. L'adesivo mantiene una buona appiccicosità a freddo per almeno 90 minuti.

Accoppiamento: unire le parti esercitando una adeguata pressione. La forza dell'adesivo raggiunge il suo valore massimo 2 - 3 gg. dopo l'incollaggio.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.



Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6 Tel. +39 0532 782711 info@zucchini.it
44124 Ferrara - Italy Fax +39 0532 732121 www.zucchini.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001



Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.