

# R/900 bis



## DESCRIZIONE PRODOTTO

**R/900 bis** è un adesivo policloroprenico monocomponente a rapida essiccazione ed elevata forza iniziale, adatto per assemblaggi rapidi di componenti della calzatura.

Grazie alla resistenza alle elevate temperature dei forni di stiratura, **R/900 bis** è idoneo al montaggio delle tomaie sui sottopiedi.

## CAMPI DI IMPIEGO TIPICI

- Incollaggio di sottopiedi di pulizia, accoppiamenti tra pellami e materiali sintetici. Montaggio a freddo delle tomaie.

## CARATTERISTICHE

<b>Composizione :</b>	gomma policloroprene, resine sintetiche e miscela di solventi organici
<b>Meccanismo di presa :</b>	rilascio del solvente
<b>Colore :</b>	ambra chiaro
<b>Solventi :</b>	idrocarburi alifatici, esteri
<b>Resistenza all'umidità :</b>	buona

## DATI TECNICI

<b>Contenuto in solidi :</b>	23 - 26,5%
<b>Viscosità :</b>	1.900 - 2.200 mPa.s (Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

## METODO D'USO

**Preparazione delle superfici: Tomaie di pelle:** le superfici devono essere pulite e asciutte.

**Applicazione:** applicare l'adesivo a pennello sulle due parti da unire.

**Tempo di essiccazione:** attendere 5 - 10 minuti per consentire l'evaporazione del solvente.

**Accoppiamento:** unire le parti esercitando un'adeguata pressione.

La forza dell'adesivo va progressivamente aumentando fino a raggiungere il valore massimo 48 ore dopo l'applicazione.

## MAGAZZINAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.



**Fratelli Zucchini S.p.A.**

Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy  
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121  
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =