

Z.TEX 4756 LB/S

ADESIVO POLICLOROPRENICO A CONTATTO IN
DISPERSIONE ACQUOSA



DESCRIZIONE PRODOTTO

Z.Tex 4756 LB/S è un adesivo esente da solventi idoneo all'incollaggio di pellami, tessuti, tessuti non tessuti, feltri e schiume a legno, PVC, poliuretano, polistirolo espanso, per applicazioni a spruzzo.

Z.Tex 4756 LB/S presenta significativi vantaggi sia dal punto di vista applicativo che di quello prestazionale:

- Elevata appiccicosità a freddo della pellicola adesiva.
- Sviluppa una presa istantanea molto elevata.
- Adesione eccellente ad una grande varietà di substrati.
- Elevata resistenza al calore secco (80°C), buona resistenza all'invecchiamento.

CAMPI DI IMPIEGO TIPICI

- Incollaggio di tessuti e pellami a schiume, legno, cartone, nell'arredamento.
- Incollaggio di tessuti anche supportati a polistirolo espanso nella produzione di caschi.
- Applicazioni di giunteria nella lavorazione della scarpa.

CARATTERISTICHE

Composizione :	policloroprene in dispersione acquosa
Meccanismo di presa :	evaporazione dell'acqua
Colore :	bianco in dispersione, trasparente dopo essiccazione
Solventi :	esente da solventi - non infiammabile

DATI TECNICI

Viscosità :	50 - 300 mPa.s (Brookfield gir.4 vel.100 a 25°C)
pH :	10 minimo

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

METODO D'USO

Applicazione: applicare il collante in strato uniforme utilizzando un'apparecchiatura a spruzzo munita di ugello del diametro di 1,8 - 2,2 mm e pressione di 2 - 3 bar.

Evitare la formazione di accumuli e gocciolature. In dipendenza dalle esigenze di lavorazione l'adesivo può essere applicato oneway o su due lati. Un'applicazione uniforme garantisce un'essiccazione regolare su tutta la superficie da incollare.

Su supporti porosi l'applicazione può essere eseguita su un solo lato, accoppiando le parti con adesivo umido entro 5' dall'applicazione.

Con questa modalità in genere è necessario mantenere in posizione e sotto leggera pressione le parti fino a che non si è sviluppata la presa.

Tempo di essiccazione: il tempo di essiccazione dipende sensibilmente da temperatura e umidità dell'ambiente e dalla porosità delle superfici. In genere l'evaporazione si completa in 30-60 min. a temperatura ambiente (23°C; 50% u.r.).

All'occorrenza i tempi possono essere abbreviati con l'ausilio di fonti di calore quali aria calda o raggi infrarossi.

L'adesivo perfettamente essiccato presenta un film trasparente.

Accoppiamento: dopo essiccazione unire le parti esercitando un'adeguata pressione. Le pellicole adesive presentano elevata appiccicosità a freddo fino a 24 ore dopo l'applicazione; in ogni caso il rinvenimento a caldo facilita l'impatto delle superfici adesivizzate e rende più efficace la pressatura.

Valori tipici di consumo: 80 - 200 g/m².

MAGAZZINAGGIO

6 mesi per confezioni sigillate; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +10°C e +25°C. **Il prodotto teme il gelo.**



Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.