

DATI TECNICI

Composizione:	resine sintetiche e miscela di solventi organici
Colore:	trasparente, leggermente giallo
Componenti:	bicomponente, due, da additivare con il 10% di Desmodur® RFE o Attivatore KE
Tempo di lavorabilità :	2 ore dopo miscelazione con Attivatore
Contenuto in solidi:	8 - 10%

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.
Desmodur® RFE è un marchio registrato Covestro.

NATURA DEL PRODOTTO

Primer a due componenti per il trattamento di Nylon.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il **Primer RT** promuove l'adesione degli adesivi poliuretani a Nylon, Pebax e ad altri copoliammidi. È indicato per il trattamento sia di suole di nylon che di tomaie in tessuto di nylon. Deve essere utilizzato come bicomponente, additivato con **Desmodur® RFE**.

METODO D'USO

Applicazione: applicare con un pennello uno strato sottile e uniforme di prodotto preventivamente miscelato con il 10% di **Desmodur® RFE**. Poiché il film essiccato rimane visibile (scurisce per effetto della luce ed è di difficile asportazione dalle superfici trattate), si raccomanda, specie nel trattamento di tessuti, di porre la massima attenzione nell'applicare il Primer solo sulle parti che dopo l'incollaggio risultino non visibili.

Tempo di essiccazione: dopo 30' - 60', a essiccazione completata, si può procedere all'applicazione dell'adesivo poliuretano **XM/175** (da additivare al momento dell'uso con il **Desmodur® RFE**), particolarmente indicato per l'incollaggio di materiali pretrattati con **Primer RT**.

Per le modalità di utilizzo degli adesivi si rimanda ai relativi fogli tecnici.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

FORMA COMMERCIALE

Codice	Confezione	UdV
1100043	Flacone 1 kg	12

Altri formati disponibili su richiesta.

