

# PRIMER 144/F

## PRIMER A DUE COMPONENTI PER PELLE E CUOIO

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Il **Primer 144/F** è particolarmente indicato come prima mano ad elevata penetrazione su cuoio e pellami compatti, leggermente ingrassati o su materiali con scarsa coesione. Costituisce una mano di fondo perfettamente compatibile con adesivi poliuretani mono e bicomponenti quali **E.S. X/165, XM/148, XM/149, XM/87**.

### DATI TECNICI

<b>Composizione:</b>	resina poliuretanica e miscela di solventi organici
<b>Meccanismo di presa:</b>	rilascio del solvente e reazione con agente vulcanizzante
<b>Colore:</b>	opalescente incolore
<b>Solventi:</b>	chetoni
<b>Componenti:</b>	bicomponente, da additivare con il 4 - 5% di <b>Desmodur® RFE</b> o di <b>Attivatore VKL/50</b>
<b>Tempo di lavorabilità:</b>	circa 3 - 4 ore con <b>Desmodur® RFE</b> , 7 - 8 ore con <b>Attivatore VKL/50</b>
<b>Contenuto in solidi:</b>	11 - 13%
<b>Viscosità:</b>	250 - 500 mPa.s (Brookfield gir.2 vel.50 a 25°C)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

### METODO D'USO

**Preparazione delle superfici:** cardare accuratamente la pelle o il cuoio senza causare bruciature, con carta a grana grossa o con cardatrici automatiche.

**Applicazione:** spalmare uno strato omogeneo di **PRIMER 144/F** già premiscelato con **Attivatore** utilizzando un pennello o una macchinina spalmatrice. In quest'ultimo caso si consiglia di usare **Attivatore VKL/50** che consente una lavorabilità dopo miscelazione di circa 8 ore.

**Tempo di essiccazione:** dopo 5-10 minuti di essiccazione a temperatura ambiente si può procedere all'applicazione dell'adesivo.

**Diluente:** Solvente **ST/121** - Solvente **ST/141**.

### INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

Desmodur® RFE è un marchio registrato Bayer AG.



**Fratelli Zucchini S.p.A.**

Via C. Colombo, 6 Tel. +39 0532 782711 info@zucchini.it  
44124 Ferrara - Italy Fax +39 0532 732121 www.zucchini.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001



Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.