

PRIMER 8200

PRIMER A DUE COMPONENTI PER IL TRATTAMENTO DI EVA MICROCELLULLARE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Il **Primer 8200** promuove l'adesione degli adesivi poliuretani a EVA microcellulare rasata.

È indicato nell'incollaggio di suole ricavate da lastre espanse a tomaie di materiali sintetici (spalmati poliuretani o Bycast®), pelle e tessuto con adesivi poliuretani.

CARATTERISTICHE

Composizione :	elastomero policloroprenico, resine sintetiche e miscela di solventi organici
Meccanismo di presa :	rilascio del solvente e reazione con agente indurente
Colore :	giallo paglierino
Solventi :	idrocarburi alifatici, esteri e chetoni
Componenti :	bicomponente, da additivare con il 4 - 5% di Desmodur® RFE
Pot life :	1 - 3 ore dopo l'aggiunta dell'attivatore

DATI TECNICI

Contenuto in solidi :	16,5 - 18,5%
Viscosità :	400 - 700 mPa.s (Brookfield gir.2 vel.50 a 25°C)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Preparazione delle superfici: cardare e spazzolare le superfici della microporosa. L'efficacia di cardatura eseguita sulle lastre deve essere verificata con prove preventive.

Applicazione: il primer ha bassa viscosità, adatta per applicazione sia a pennello che con macchina spalmatrice a rullo. Applicare una mano uniforme di primer preventivamente additivato con l'agente vulcanizzante.

Tempo di essiccazione: lasciar essicare per 20' - 30', quindi procedere all'applicazione dell'adesivo.

Consigliati per l'incollaggio di suole pretrattate con **Primer 8200** sono di preferenza gli adesivi poliuretani a più bassa temperatura di riattivazione quali **XM/149**, **X/162** e **XM/87** in combinazione con **Desmodur® RFE** a basso dosaggio (1 - 2%).

Per le modalità di utilizzo degli adesivi e per la preparazione delle tomaie si rimanda ai relativi fogli tecnici.

Nota: è sconsigliata l'applicazione del metodo all'incollaggio di materiali che possono rilasciare sostanze grasse o plastificanti quali pellami ingrassati e PVC plastificato.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

Desmodur® RFE è un marchio registrato Bayer AG.



Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.