

# Z.TEX 226

## ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA PER LA LAVORAZIONE INTERNA DELLA SCARPA



### DESCRIZIONE PRODOTTO

**Z.Tex 226** è un lattice di gomma naturale concentrato.

Dopo essiccazione crea un film elastico, permanentemente flessibile, dotato di buona coesione. Il basso livello di ammoniaca, presente come stabilizzante, rende il prodotto sicuro se, durante l'uso, vengono rispettate le normali precauzioni di sicurezza.

### CAMPI DI IMPIEGO TIPICI

Grazie alla caratteristica di non irrigidire i supporti porosi è particolarmente indicato per tutte le operazioni di giunteria, quali accoppiamento fodera a tomaia e incollaggio di tessuti di rinforzo, nelle quali sia richiesta elevata velocità di presa.

### CARATTERISTICHE

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Composizione :</b>        | gomma naturale in dispersione acquosa                |
| <b>Meccanismo di presa :</b> | evaporazione dell'acqua                              |
| <b>Colore :</b>              | bianco in dispersione, trasparente dopo essiccazione |

### DATI TECNICI

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>Contenuto in solidi</b>      | 61%  |
| <b>pH :</b>                     | 10   |
| <b>Contenuto di ammoniaca :</b> | 0,3% |

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

### METODO D'USO

**Applicazione:** l'adesivo **Z.Tex 226** può essere applicato a pennello o con spatola a rullo o con apparecchiatura a spruzzo con ugello di 1,5 - 2 mm. e pressione di 2 - 3 bar.

Generalmente l'adesivo viene steso su una delle parti da unire. Almeno uno degli aderenti deve essere permeabile all'acqua.

**Assemblaggio:** l'accoppiamento delle parti può essere effettuato immediatamente, e comunque deve avvenire prima che inizi il processo di filmazione, tanto più rapido quanto più elevato è l'assorbimento d'acqua da parte del supporto.

La presa dell'adesivo è immediata e la coesione del film molto elevata.

### MAGAZZINAGGIO

12 mesi per confezioni sigillate; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +10°C e +25°C.

**Il prodotto teme il gelo.**



**Fratelli Zucchini S.p.A.**

Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy  
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121  
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =