

Z.Strip R

Sigillante preformato elastoplastico

Descrizione

Z.STRIP R è un sigillante in strisce preformate, permanentemente appiccicoso, elastoplastico, pronto all'uso nelle sezioni desiderate. Facilmente comprimibile, assicura perfetta tenuta ad acqua e aria in giunzioni tra vetro, metallo, legno e materie plastiche. Non indurisce.

Campi d'impiego

Vetratura di serramenti
Montaggio di pareti divisorie e pannelli sandwich
Costruzione di container e caravan
Giunti di sovrapposizione tra lamiere, lastre acriliche e vetroresina

Proprietà

Materiale base : poliisobutilene
Forma Commerciale : profilati di sezione rettangolare di varie dimensioni avvolti in rotoli plurifilo o confezionati in spezzoni, protetti da film trasparente in materiale plastico o carta siliconata
Colori : grigio e nero
Adesione : buona su vetro, metallo, legno, materie plastiche
Resistenza all'invecchiamento : eccellente
Assorbimento d'acqua : trascurabile

Dati tecnici

Contenuto non volatile : 100 %
Penetrazione a 20 ° - 26 °C (cono 300 gr.) : 7,5 - 10,5 mm. *
Resistenza alla temperatura : da -30 °C a +70 °C

* Valore valido come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica

Metodo d'uso

Preparazione delle superfici: le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di grassi e polvere.
Dimensioni del giunto: nessuna limitazione, la sezione del preformato deve essere leggermente superiore a quella del giunto per assicurare, durante l'esercizio, una compressione costante.
Posa in opera: applicare il preformato sul supporto esercitando una leggera pressione, quindi rimuovere la carta protettiva e assiemare le parti. Dato il carattere elastoplastico il sigillante deve sempre lavorare in leggera compressione.
Temperatura di applicazione: superiore a +10 °C

Stabilità al magazzinaggio

Almeno 12 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato nella confezione originale; conservare in luogo asciutto preferibilmente a temperature inferiori a 25 °C.

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti F.Ili Zucchini sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di F.Ili Zucchini per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche.

La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito.

Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da F.Ili Zucchini, dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale.

F.Ili Zucchini non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.
