

# Z.STRIP SI 40



**Z.STRIP SI 40** è un sigillante preformato, a base di poliisobutilene ad appiccicosità permanente molto elevata, elastoplastico, comprimibile, non indurente, che aderisce a pressione a metallo, vetro e materie plastiche.



## Campi di impiego

- Sigillatura di giunti di sovrapposizione tra metalli, vetro, materie plastiche in lastre e in film.
- Impermeabilizzazione dei sormonti di membrane elastomeriche di copertura.
- Chiusura ermetica di film poliammidici nei processi sottovuoto fino a 120°C.
- Sigillatura di cupole di resina metacrilica.

## Caratteristiche

<b>Composizione :</b>	poliisobutilene
<b>Forma commerciale :</b>	profilati di sezione rettangolare di varie dimensioni, avvolti in rotoli
<b>Colore :</b>	nero
<b>Adesione :</b>	eccellente a metalli, vetro, materie plastiche compreso polietilene e nylon
<b>Resistenza all'invecchiamento :</b>	eccellente
<b>Assorbimento d'acqua :</b>	trascurabile

## Dati tecnici

<b>Contenuto non volatile :</b>	100%
<b>Penetrazione a 20°-26°C (cono 300 gr.) :</b>	7 - 9 mm. *
<b>Resistenza alla temperatura :</b>	da -30°C a +70°C

\* Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

## Applicazione

**Preparazione delle superfici:** le superfici devono essere pulite e asciutte. Nel caso di applicazioni a contatto con elastomeri, come nel caso di membrane o guarnizioni, data la variabilità di natura e composizione di questi materiali si consiglia di eseguire prove preventive di compatibilità.

**Dimensioni del giunto:** nessuna limitazione. Nell'impiego come guarnizione lo spessore del sigillante deve essere sempre leggermente superiore a quello previsto per il giunto da riempire, per assicurare, durante l'esercizio, una compressione costante.

**Posa in opera:** applicare il nastro sul supporto esercitando una leggera pressione, quindi rimuovere la carta protettiva e assieme le parti.

**Temperatura di applicazione:** superiore a +5°C.

## Stabilità al magazzinaggio

Almeno 12 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale. Immagazzinare in luogo asciutto a temperature preferibilmente inferiori a +25°C.



**Fratelli Zucchini S.p.A.**  
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy  
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121  
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.