

MS SPRAY F



DESCRIZIONE PRODOTTO

MS Spray F è un adesivo sigillante monocomponente a base di MS Polymer™ indurente con l'umidità dell'ambiente e dei materiali incollati.

Esente da solventi e isocianati, non soggetto a ritiro, dopo la polimerizzazione sviluppa elevata forza coesiva, elasticità permanente, eccellente resistenza all'umidità e adesione ai supporti.

- Monocomponente, pronto all'uso senza miscelazione.
- Assenza di solventi e isocianati.
- Elasticità permanente a temperature comprese tra -40°C e +90°C.
- Reazione neutra, assenza di odore.
- Polimerizzazione molto rapida.
- Buona resistenza all'invecchiamento e all'umidità.
- Alta forza di incollaggio.

CAMPI DI IMPIEGO TIPICI

- **MS Spray F** è indicato per l'incollaggio e la sigillatura di rivestimenti quali gomma e similari a vari supporti, quali tessuti o sintetici, previa prova preliminare.
- Può essere utilizzato per impermeabilizzare eventuali cuciture su scarpe tecniche.

CARATTERISTICHE

Materiale base :	MS Polymer
Consistenza :	pastosa tissotropica non colante
Colore :	grigio
Forma commerciale :	cartuccia 290 ml. - secchio 5 Kg.

DATI TECNICI

Peso specifico :	1,4 kg/dm ³
Durezza Shore A (DIN 53505):	35 - 40
Modulo al 100% (DIN 53504) :	0,9 - 1,1 MPa
Carico di rottura (DIN 53504) :	2,0 - 2,5 MPa
Allungamento a rottura :	170 - 280 %
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73) :	7 - 8 N/mm
Tenuta incollaggio in peel a 180° (UNI EN 28510/2) :	> 50 N/25mm
Formazione di pelle (20°C/50% U. R.) :	50 - 70 min.ca.
Velocità di indurimento (20°C/50% U. R.) :	2 - 3 mm a 24 h.

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

METODO D'USO

Adesione e Preparazione delle superfici: le superfici da incollare o sigillare devono essere asciutte, pulite e prive di polvere o parti friabili, oli o grassi che possano compromettere l'adesione.

Posa: prodotto da applicare a spruzzo con apposita pistola o idonei impianti con postazioni di applicazione multiple.

MAGAZZINAGGIO

18 mesi (cartuccia 290 ml.), 9 mesi (secchio 5 Kg.) dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nelle confezioni originali, in luogo asciutto a temperature comprese tra 5°C e +25°C.



Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.