

DATI TECNICI

Secco: 38 – 46 %

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

NATURA DEL PRODOTTO

Primer di colore nero, specifico per il trattamento di vetro tal quale non rivestito di coating ceramico. Applicato prima di **MS SCREEN/HL/HL 90** e **POLYMAR MS 960**, fornisce un film di protezione ai raggi UV della superficie di adesione tra il sigillante e vetro

AVVERTENZE

Evitare il contatto con le mani della superficie trattata con **Primer GX** perché la contaminazione con sostanze grasse può peggiorare l'adesione del sigillante.

METODO D'USO

Preparazione delle superfici: il **Primer GX** deve essere applicato su vetro pulito e asciutto, privo di polverosità o untuosità. È necessaria la pulizia del vetro mediante tampone imbevuto con **Pulitore E** (tempo di essiccazione ca. 10 minuti).

Posa: la confezione va tenuta ben chiusa sino al momento dell'uso. Non usare **Primer GX** direttamente dalla confezione originale. Trattandosi di prodotto ad essiccazione molto rapida si raccomanda di versarne la quantità necessaria per trattare un parabrezza in un recipiente adatto e pulito, lattina o contenitore di vetro, e utilizzarlo immediatamente chiudendo la confezione originale.

Per applicare correttamente **Primer GX** immergere completamente l'apposito tamponcino allegato alla confezione e depositare sul vetro, in una unica passata, un film uniforme: in tal modo esso offrirà la massima copertura della superficie da sigillare ottenendo un'efficace protezione della stessa dai raggi UV. Dopo un tempo di essiccazione di almeno 20 minuti, si può applicare l'adesivo **MS SCREEN/HL/HL 90** e **POLYMAR MS 960**. I migliori risultati si ottengono applicando il sigillante entro le 4 ore dal trattamento del vetro con **Primer GX**, pertanto si consiglia di non applicare il Primer su superfici che non possano essere sigillate in tale arco di tempo.

Consumi:

- Tampone: 250 g/m² (umido)
- Spruzzo: 200 g/m² (umido)

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

6 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +30°C.

FORMA COMMERCIALE

Codice	Colore	Confezione	UdV
1103273	nero	Flacone 50 gr	-
1103279	nero	Flacone 500 gr	6

Altri formati disponibili su richiesta.

Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy

Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

