

PRIMER GX

PRIMER PER VETRI NON CERAMIZZATI

Revisione: 12/10/2026

DATI TECNICI

Colore:	nero
Contenuto in solidi:	38 - 42 %
Tempo di essiccazione:	≥20°C Massimo
	20 minuti 4 ore
Consumo:	220-270 mL/m ² per superficie piana
Shelf-life:	6 mesi*

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

* Conservato e sigillato nel contenitore originale in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +30°C.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Primer di colore nero, specifico per il trattamento di vetro, tal quale, non rivestito di coating ceramico. Applicato prima di **POLY-MAR MS 960**, fornisce un film di protezione ai raggi UV della superficie di adesione tra il sigillante e vetro.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con le mani della superficie trattata con **Primer GX** perché la contaminazione con sostanze grasse può peggiorare l'adesione del sigillante.

METODO D'USO (per professionisti)

Preparazione delle superfici: il **Primer GX** deve essere applicato su vetro pulito e asciutto, privo di polverosità o untuosità. È necessaria la pulizia del vetro mediante tampone imbevuto con **Solvente Pulitore E** (tempo di essiccazione ca. 10 minuti).

Posa: la confezione va tenuta ben chiusa sino al momento dell'uso. Non usare **Primer GX** direttamente dalla confezione originale. Trattandosi di prodotto ad essiccazione molto rapida si raccomanda di versarne la quantità necessaria per trattare un parabrezza in un recipiente adatto e pulito, lattina o contenitore di vetro, e utilizzarlo immediatamente chiudendo la confezione originale.

Per applicare correttamente **Primer GX** immergere completamente l'apposito tamponcino allegato alla confezione e depositare sul vetro, in una unica passata, un film uniforme: in tal modo esso offrirà la massima copertura della superficie da sigillare ottenendo un'efficace protezione della stessa dai raggi UV. Dopo un tempo di essiccazione di almeno 20 minuti, si può applicare l'adesivo **POLY-MAR MS 960**. I migliori risultati si ottengono applicando il sigillante entro le 4 ore dal trattamento del vetro con **Primer GX**.

Pertanto, si sconsiglia di applicare il Primer su superfici che non possano essere sigillate in tale arco di tempo.

Consumo:

- Spruzzo: approssimativamente 220 mL/m² (umido);
- Tampone: approssimativamente 270 mL/m² (umido).

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

6 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +30°C.

FORMA COMMERCIALE

Codice	Confezione	UdV
1103273	Flacone in vetro 50 g	-
1103279	Flacone in plastica 500 g	6

Altri formati disponibili su richiesta.

F.lli Zucchini S.p.A. garantisce la conformità del prodotto alle specifiche tecniche, nei limiti delle tolleranze e delle condizioni d'uso indicate. Le prestazioni e l'idoneità del prodotto possono dipendere da materiali, substrati, processi, condizioni ambientali e modalità di impiego non controllabili da F.lli Zucchini S.p.A. Pertanto, l'utilizzatore è responsabile di verificare, mediante apposite prove nelle proprie condizioni operative, l'idoneità del prodotto alla specifica applicazione. Le informazioni e le raccomandazioni fornite nel presente documento non costituiscono garanzia di idoneità alle applicazioni eseguite dall'acquirente, di conseguenza F.lli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze derivanti dalle modalità d'impiego del prodotto.

Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy
Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =



Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A. dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.