

PRIMER 2040 - PRIMER RA 66



Funzione del primer è promuovere l'adesione del sigillante sui vari materiali, quindi la sua applicazione non costituisce alternativa alle operazioni di pulizia delle superfici.

I primer, anche se inizialmente poco visibili, possono andare soggetti ad alterazioni di colore; in ogni caso modificano le superfici su cui vengono applicati, riducendone la porosità e proteggendole dagli agenti atmosferici.

Si consiglia quindi di applicarli solo sulle parti del giunto coperte dal sigillante.

La tabella è redatta in base ad esperienze e prove di laboratorio. Data la molteplicità dei materiali in commercio e l'estrema variabilità delle condizioni superficiali degli stessi, le indicazioni riportate nella tabella sono da intendersi come orientamento di massima sull'uso del sigillante a contatto con le varie superfici, da verificare con l'esecuzione di prove preventive.

Tabella selezione primer - uso con Z.Polys RP			
Substrato	Primer	Substrato	Primer
Cemento			
Mattoni	2040	Vetroresina	RA 66
Marmo		Pvc rigido	
Intonaco			
Alluminio			
Acciaio	RA 66	Legno	2040
Acciaio zincato			
Rame			

Dati tecnici	RA 66	2040
N° componenti :	2	2
Tempo di essiccazione a 20°C :	20 minuti	30 minuti
Tempo massimo per applicazione sigillante :	4 ore	4 ore
Contenuto in solidi* :	20 %	26 %
Colore :	Paglierino	Trasparente
Rapporto di miscelazione :	10:1	1:1

*Valore medio riferito alla miscela dei due componenti realizzata nel rapporto indicato.
I valori indicati non devono essere considerati come specifiche.

Forma commerciale

Articolo	Codice	Confezione	UdV
PRIMER RA 66 PARTE A	1003225	Flaconi kg. 0,800	9
PRIMER RA 66 PARTE B	1003240	Flaconi kg. 0,800	9

Articolo	Codice	Confezione	UdV
PRIMER 2040 PARTE A	1103245	Flaconi kg. 0,900	12
PRIMER 2040 PARTE B	1103246	Flaconi kg. 0,900	12

Metodo d'uso

Preparazione delle superfici: le superfici devono essere pulite e asciutte, esenti da sostanze distaccanti o da parti non ben ancorate.

Temperatura: non applicare i primers a temperature inferiori a +5°C.

Preparazione del primer: utilizzando primer a due componenti prelevare dalla confezione e miscelare nel giusto rapporto le quantità che possono essere applicate entro 30 minuti.

I rapporti di miscelazione sono indicati in tabella.

Anche utilizzando primer monocomponenti si consiglia di prelevare di volta in volta dalla confezione originale la quantità necessaria a preparare limitati tratti di giunto.

Applicazione: applicare il primer a pennello solo sulla parte di superficie su cui deve aderire il sigillante. Attendere la perfetta essiccazione rispettando i tempi indicati in tabella.

Sigillatura: l'applicazione del sigillante deve essere eseguita entro il tempo massimo, dipendente dal tipo di primer, indicato in tabella.

Consumo: su superfici porose la resa dei primer è indicativamente di 100 metri di giunto per litro. Su superfici non porose di 200 metri per litro.

Stabilità al magazzinaggio

Per il prodotto conservato a temperature comprese tra +5°C e +25°C nella confezione originale sigillata:

PRIMER RA66 12 mesi

PRIMER 2040 12 mesi



Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.