750



750 è un adesivo termofusibile per applicazione con macchine bordatrici automatiche per l'incollaggio di bordi dritti, caratterizzato da:

- Alta adesività ad un'ampia gamma di materiali.
- Lungo tempo aperto.
- Media viscosità.

Tali caratteristiche lo rendono particolarmente idoneo all'incollaggio di bordi di natura diversa sulla medesima linea e all'impiego su linee a velocità di avanzamento comprese tra 15 e 30 m/min.

Campi di impiego

• Per l'incollaggio di bordi melamminici, PVC e ABS trattati, carta, poliestere e legno, a pannelli di truciolare, e legno massiccio.

Caratteristiche

Composizione: copolimeri EVA, resine sintetiche, riempitivi inerti

Forma fisica : granuli

Colore : naturale, noce **Confezioni** : sacchi da 25 Kg.

Dati tecnici

Punto di rammollimento : 102 - 107°C (Ring & Ball) **Viscosità Brookfield a 210°C :** 85.000 - 95.000 mPa.s

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Applicazione

Velocità di avanzamento: almeno 15 m/min. Una elevata velocità di avanzamento è fattore favorevole al buon esito dell'incollaggio. **Temperatura di applicazione:** 200-210°C sul rullo spalmatore, la temperatura in vasca deve essere sufficiente a garantire, con la linea a regime, il mantenimento della giusta temperatura sul rullo. Questa condizione in genere si raggiunge, a seconda delle caratteristiche della vasca, con temperature comprese tra 160° e 180°C.

750 è caratterizzato da eccellente stabilità allo stato fuso; durante le pause di lavoro è comunque consigliabile abbassare la temperatura di vasca e rullo sotto i 160° per evitare alterazioni qualitative del prodotto e fenomeni di degradazione che impongono frequenti pulizie di tutto il gruppo spalmatore.

Per ridurre i rischi di carbonizzazione è consigliabile mantenere sempre alto il livello del collante in vasca; questo accorgimento impedisce anche che si creino forti sbalzi di temperatura nella massa fusa quando si effettua il rabbocco con granulo freddo.

Preparazione delle superfici e condizionamento dei materiali: le superfici dei bordi devono essere pulite e asciutte, prive di polvere o di residui di carteggiatura. Nel caso in cui i materiali da incollare siano stati immagazzinati in ambiente freddo e umido si raccomanda un adeguato condizionamento in ambiente caldo e asciutto prima del loro utilizzo.

Consumi: la quantità di termocollante necessaria per realizzare un buon incollaggio è in genere compresa tra 180 e 250 gr/m² e dipende dalla natura dei materiali. Quantità maggiori sono in genere necessarie per bordi spessi e pannelli di truciolare poco compatto. Quantità inferiori possono essere sufficienti per bordi sottili da applicare a legni compatti.

Pressatura: la forza che i rulli pressori devono esercitare sul bordo per realizzare le condizioni favorevoli all'incollaggio è tanto più elevata quanto più spesso e rigido è il bordo stesso.

Consumi: 150 - 200 gr/m²

Stabilità al magazzinaggio

Almeno 18 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale.



Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121 info@zucchini.it - www.zucchini.it AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL