

# LB 1071 S

## NATURA DEL PRODOTTO

**LB 1071 S** è un adesivo a solvente, adatto per l'incollaggio di espansi per imbottiture a se stessi, legno, metalli e materie plastiche. Può essere applicato sia in mano singola che su entrambe le superfici da unire

## CAMPI APPLICATIVI (per uso professionale)

- Incollaggio di schiume poliuretaniche morbide a se stesse, legno e metalli nell'industria dell'arredamento.



## DATI TECNICI

<b>Composizione:</b>	gomma SBS, resine sintetiche e miscela di solventi organici
<b>Consistenza:</b>	liquido a bassa viscosità, adatto per applicazione a spruzzo
<b>Meccanismo di presa:</b>	rilascio del solvente
<b>Colore:</b>	paglierino
<b>Solventi:</b>	idrocarburi alifatici e chetoni
<b>Resistenza alla temperatura:</b>	indicato per temperature di servizio comprese tra -20°C e +60°C
<b>Contenuto in solidi:</b>	41 - 44 % *
<b>Viscosità (Brookfield gir.2 vel.50 a 25°C):</b>	450 - 550 mPa.s *

\* Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

## METODO D'USO

**Preparazione delle superfici:** le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di polvere e sostanze grasse.

**Applicazione:** applicare l'adesivo con apparecchiatura a spruzzo con ugello di 1,5 - 2 mm. e pressione di 2 atm. su entrambe le superfici da unire.

**Tempo di essiccazione:** nel caso di applicazione su un solo lato, le parti devono essere accoppiate pressoché immediatamente dopo la spruzzatura, esercitando una leggera pressione.

Con applicazione su due lati l'accoppiamento e pressatura devono essere realizzati entro un periodo di tempo compreso tra 30' e 60'.

Il secondo metodo fornisce più elevati valori di forza iniziale, per cui è da preferire nei casi in cui gli incollaggi siano sottoposti a tensione immediatamente dopo l'unione delle parti.

**Consumo:** 100 gr/m<sup>2</sup> ca. con il metodo di applicazione sui due lati, 200 gr/m<sup>2</sup> con il metodo a mano unica in funzione della tipologia di supporto.

**Pulizia:** tracce di adesivo possono essere rimosse con **Solvente ST/512**.

## INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

## INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione. Conservare il prodotto sigillato nella confezione originale, in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

## FORMA COMMERCIALE

Codice	Confezione	UdV
1102851	Latte da kg. 16	-

Altri formati disponibili su richiesta.



**Fratelli Zucchini S.p.A.**

Via C. Colombo, 6 Tel. +39 0532 782711 info@zucchini.it  
44124 Ferrara - Italy Fax +39 0532 732121 www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =



Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.