

9300 F

Adesivo policloroprenico per l'incollaggio di espansi per imbottiture, pellami e tessuti a legno e similari

Descrizione

9300/F è un adesivo policloroprenico in solvente caratterizzato da un'alta appiccicosità e da un lungo tempo aperto per applicazione a pennello o a rullo.

Campi d'impiego

E' adatto all'incollaggio di poliuretano espanso morbido, pelle e tessuto a legno, truciolare e metallo nell'industria dell'arredamento e per la preparazione di pannellature isolanti in genere.

Proprietà

Composizione	: gomma policloroprene, resine sintetiche e miscela di solventi organici
Consistenza	: liquido a media viscosità per applicazione a pennello
Meccanismo di presa	: rilascio del solvente
Colore	: giallo paglierino
Solventi	: esteri, chetoni, idrocarburi alifatici
Resistenza alla temperatura	: mantiene inalterata la sua forza adesiva da -20 a +60°C

Dati tecnici

Contenuto in solidi	: 21 - 23 %
Viscosità	: 1800 - 2200 mPa.s (Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica

Metodo d'uso

Preparazione delle superfici: i materiali da unire devono essere puliti ed asciutti.

Applicazione: spalmare il collante con pennello o con rullo sulle due parti da unire.

Tempo di essiccazione: attendere 15 - 20 minuti per consentire l'evaporazione del solvente

Assemblaggio : ad essiccazione avvenuta assemblare le parti e pressare adeguatamente.

Il 9300F è dotato di elevata forza coesiva ed è in grado di sopportare tensioni anche subito dopo l'incollaggio. Su materiali porosi o molto assorbenti (tessuti a trama molto grossa) è consigliabile applicare due mani di adesivo a distanza di 5-7 minuti una dall'altra.

Consumo: 250-280 gr/m² ca.

Pulizia: tracce di adesivo possono essere rimosse con Solvente ST/513.

Confezioni: latte da kg 5 16

Scheda Tecnica

9300 F

STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO

12 mesi nel contenitore originale. Conservare in luogo asciutto preferibilmente a temperature comprese tra +5° e +25°C.

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti F.lli Zucchini sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di F.lli Zucchini per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche.

La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso sono tali che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito.

Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da F.lli Zucchini, dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale.

F.lli Zucchini non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.