

Z.PREN 9901 HTS



Adesivo policloroprenico monocomponente a rapida essiccazione ed elevata forza iniziale, adatto per l'incollaggio a freddo, mediante applicazione a spruzzo di espansi poliuretani e fenolici rigidi, spugne, TNT, pellami, tessuti, gomma, PVC rigido.

Campi di impiego

- Incollaggio di testa di espansi rigidi nella produzione di impianti di aerazione e condizionamento.
- Incollaggio di pannelli per isolamento termoacustico, rivestimenti di sughero, espansi poliuretani morbidi, tessuti, tessuti non tessuti, pellami, PVC.



Caratteristiche

Composizione :	gomma policloroprene, resine sintetiche e miscela di solventi organici
Meccanismo di presa :	rilascio del solvente
Colore :	ambra chiaro
Solventi :	idrocarburi alifatici, esteri
Resistenza all'umidità :	buona



Forma commerciale

Codice	Confezione	UdV
1000421	Latta 16 Kg.	1



Dati tecnici

Contenuto in solidi :	15 - 20 %
Viscosità :	250 - 600 mPa.s. a 25°C (Brookfield gir.2 vel.50)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.



Metodo d'uso

Preparazione delle superfici: le superfici devono essere pulite e asciutte.

Applicazione: applicare mediante apparecchiatura a spruzzo con ugello di 1,5-2 mm. e pressione di 2 bar una mano di adesivo su entrambe le parti da unire.

Su supporti molto assorbenti possono essere necessarie due mani di prodotto da applicare almeno a 30' l'una dall'altra.

Tempo di essiccazione: attendere 5-15 minuti per consentire l'evaporazione del solvente.

Accoppiamento: unire le parti esercitando un'adeguata pressione. La forza dell'adesivo va progressivamente aumentando fino a raggiungere il valore massimo 48 ore dopo l'applicazione.

Avvertenze

- Z.PREN 9901 HTS non è idoneo per incollaggi soggetti ad immersione continua.
- Per tutte le applicazioni al di fuori di quanto riportato nel presente documento, rivolgersi al Servizio Tecnico di Fratelli Zucchini S.p.A.

Z.PREN 9901 HTS



Stabilità al magazzinaggio

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale in luogo asciutto a temperature comprese tra +5° e +25°C.



Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =