

Z.PREN R/800 ADESIVO PER L'INCOLLAGGIO DI GOMMA



Z.Pren R/800 è un adesivo a due componenti a lungo tempo aperto ed elevata adesività, adatto per l'incollaggio di gomma SBR, Policloroprene, gomma naturale e microcellulare a se stesse, tessuti gommati, metalli, legno, vetroresina, cuoio e tessuto.



Campi di impiego

- Rivestimenti in pelle di volanti e accessori in genere nell'industria dei trasporti, incollaggio di guarnizioni in gomma di elettrodomestici, di utensili, di auto e caravans.
- Riparazione di pavimentazioni in gomma e nastri trasportatori.
- Riparazioni, mediante applicazione di un riporto di gomma e previa carteggiatura, di fori o tagli in canotti, gommoni in tela gommata.

Caratteristiche

Composizione :	gomma policloroprene, resine sintetiche e miscela di solventi organici
Meccanismo di presa :	rilascio del solvente e reazione con agente vulcanizzante
Colore :	ambra chiaro
Solventi :	idrocarburi alifatici, esteri e chetoni
Resistenza all'umidità :	buona
Componenti :	due, da additivare al momento dell'uso con il 3-4% di Desmodur® RFE o Attivatore H
Tempo di lavorabilità :	due ore con aggiunta di attivatore.

Forma commerciale

Codice	Confezione	UdV
1102112	Latte da kg. 16	1

Dati tecnici

Contenuto in solidi :	22 - 44 %
Viscosità :	1.800 - 2.200 mPa.s (Brookfield RVT gir.4 vel.50 a 25°C)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

Metodo d'uso

Preparazione delle superfici: le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grassi. Le gomme vulcanizzate devono essere carteggiate immediatamente prima dell'operazione di incollaggio.

Applicazione: applicare l'adesivo a pennello sulle due parti da unire. Su superfici porose può essere opportuno applicare due mani a distanza di 10 minuti l'una dall'altra.

Tempo di essiccazione: attendere 25'-30' per consentire l'evaporazione del solvente.

Accoppiamento: unire le parti a freddo e pressare con pressa a piatto o a rullo a 2-3 kg/cm² per 10-12 secondi.

La forza dell'adesivo raggiunge il valore massimo 3-5 gg. dopo l'incollaggio.

Diluente: Solvente ST/191.

Stabilità al magazzino

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale in luogo asciutto a temperature comprese tra +5° e +25°C.



Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.