

Z.Pren 5391

Descrizione

Z.Pren 5391 è un adesivo policloroprenico di colore chiaro, non macchiante, di facile applicazione e dalle elevate prestazioni. Possiede elevata forza iniziale e resistenza finale, buona resistenza al calore e adesione ad un'ampia gamma di materiali.

Campi d'impiego

Incollaggi di laminati plastici a legno, truciolare e metalli, nella produzione di porte, tavoli, pareti divisorie per interni e componenti per l'arredamento.

Incollaggio di pannelli per isolamento termoacustico, rivestimenti di sughero, espansi poliuretanic rigidi, tessuti, pellami, gomma, PVC rigido, ABS.

Proprietà

Composizione	: gomma policloroprene, resine sintetiche in miscela di solventi organici
Consistenza	: liquido ad elevata viscosità
Meccanismo di presa	: rilascio del solvente
Colore	: beige
Solventi	: esteri, idrocarburi alifatici e aromatici
Resistenza alla temperatura	: mantiene inalterata la sua forza adesiva da -20° a +60°C.
Resistenza all'umidità	: buona

Dati tecnici

Contenuto in solidi	: 24 - 26 %
Viscosità	: 2800 - 3000 mPa.s a 25 °C (Brookfield RVT gir.4 vel.50)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica

Scheda Tecnica

Z.Pren 5391

Metodo d'uso

Preparazione delle superfici: I materiali da incollare devono essere puliti e asciutti. Sulle superfici di materiali molto porosi è utile applicare a pennello una prima mano di Z. Pren 5391 diluito con il 20-30% di Solvente ST/191. Su metalli con finitura lucida l'adesione può essere migliorata irruvidendo la superficie con carta abrasiva fine.

Applicazione: applicare con pennello una mano uniforme di adesivo su entrambe le superfici da unire. Tempo di essiccazione: attendere 15-20 minuti in dipendenza dalla temperatura e umidità dell'ambiente e dal tipo di materiale.

Assemblaggio : ad essiccazione avvenuta assemblare le parti e pressare uniformemente per assicurare il contatto delle due pellicole adesive.

Tempo di presa: la presa è immediata e raggiunge il suo valore massimo alcuni giorni dopo l'incollaggio

Consumo: 250 gr/m² ca.

Pulizia: tracce di adesivo possono essere rimosse con Solvente ST/513.

Confezioni: latte da kg 1 5

Stabilità al magazzinaggio

12 mesi nel contenitore sigillato; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +5° e +25°C.

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti F.Ili Zucchini sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di F.Ili Zucchini per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche.

La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito.

Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da F.Ili Zucchini, dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale.

F.Ili Zucchini non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.
