

9627 DM LB ADESIVO MONOCOMPONENTE IN DISPERSIONE ACQUOSA



9627 DM LB è un adesivo idoneo all'incollaggio a caldo di pelli, di tessuti, di PVC plastificato, di poliuretano, di gomme termoplastiche e vulcanizzate alogenate.

Composizione per uso monocomponente idonea per incollaggi ad alta resistenza alla temperatura e all'idrolisi, con spiccata riattivabilità e impatto a caldo durante l'accoppiamento.

Caratteristiche

Composizione :	resina poliuretanic in dispersione acquosa
Meccanismo di presa :	per evaporazione dell'acqua e reazione con agente reticolante incorporato
Colore :	bianco in dispersione, trasparente una volta essiccato
Solventi :	esente da solventi

Dati tecnici

Ph :	neutro
Viscosità :	1300-2000 mPa.s (Brookfield RVT gir.4 vel.50 a 25°C)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

Metodo d'uso

Applicazione: applicare il collante in strato uniforme su entrambe le superfici da unire utilizzando un'apparecchiatura a spruzzo munita di ugello del diametro di 1,9-2 mm e pressione di 2-3 bar.

Tempo di essiccazione: Il tempo di essiccazione dipende sensibilmente da temperatura e umidità dell'ambiente e dalla porosità delle superfici. Prima di procedere alla riattivazione attendere che la pellicola adesiva diventi trasparente.

Perché ciò avvenga sono necessari ca. 30 minuti su superfici assorbenti, 45-50 minuti su superfici impermeabili a 20°C e 50% u.r. I tempi di essiccazione possono essere sensibilmente ridotti con l'aiuto del calore.

Accoppiamento: riattivare le parti a ca. 60-70°C, accoppiare e pressare per 10-15". La forza del collante raggiunge il suo valore massimo dopo 48 ore.

Stabilità al magazzinaggio

6 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +10° e +25°C. Teme il gelo.



Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
 Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
 info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
 DI GESTIONE QUALITÀ
 CERTIFICATO DA DNV GL
 = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.