

Z.TEX 9631

ADESIVO POLIURETANICO IN DISPERSIONE ACQUOSA

DESCRIZIONE PRODOTTO

Z.TEX 9631 è un adesivo a due componenti idoneo all'incollaggio a caldo di pelli e tessuti a PVC, poliuretano, gomme termoplastiche e vulcanizzate alogenate, cuoio e legno.

DATI TECNICI

Composizione:	resina poliuretanica modificata in dispersione acquosa
Meccanismo di presa:	per evaporazione dell'acqua e reazione con agente vulcanizzante
Colore:	bianco in dispersione, trasparente dopo essiccazione
Solventi:	esente da solventi
Componenti:	due da additivare con il 3 - 5% di ATTIVATORE VKD
Tempo di lavorabilità:	5 ore ca.
Contenuto in solidi:	50% *
Viscosità (Brookfield gir.5 vel.50 a +25°C):	1.300 - 2.500 mPa.s *

* Valore valido come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Additivare l'adesivo con l'attivatore in ragione 3 - 5% in peso e miscelare accuratamente.

Per la miscelazione è consigliabile l'utilizzo di un agitatore a elica montato su un dispositivo rotante a basso numero di giri (200 - 300 giri/min.) in modo da prevenire l'intrappolamento di aria e la formazione di schiuma.

Applicazione: spalmare il collante in strato uniforme su entrambe le superfici da unire utilizzando un pennello o altra attrezzatura idonea all'applicazione di adesivi in dispersione acquosa.

Per applicazione a spruzzo ugello del diametro di 1,9 - 2 mm. e pressione di 2 - 3 atmosfere

Tempo di essiccazione: il tempo di essiccazione dipende sensibilmente da temperatura e umidità dell'ambiente e dalla porosità delle superfici. Prima di procedere alla riattivazione attendere che la pellicola adesiva diventi trasparente.

Perché ciò avvenga sono necessari ca. 30 minuti su superfici assorbenti, 45 - 50 minuti su superfici impermeabili a +20°C e 50% u.r.

I tempi di essiccazione possono essere sensibilmente ridotti con l'aiuto del calore.

Accoppiamento: riattivare le parti a circa +55°C / +60°C, accoppiare e pressare per 10" - 15".

La forza del collante raggiunge il suo valore massimo dopo 48 ore.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

6 mesi per il prodotto nella confezione originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +10°C e +25°C.

Il prodotto teme il gelo.

