

**DATI TECNICI**

<b>Composizione:</b>	resina poliuretanica in dispersione acquosa per evaporazione dell'acqua e reazione con agente reticolante incorporato
<b>Meccanismo di presa:</b>	bianco in dispersione, trasparente una volta essiccato
<b>Colore:</b>	esente da solventi
<b>Solventi:</b>	neutro
<b>pH:</b>	1200-1800 mPa.s (Brookfield RVT gir.4 vel.50 a 25°C )
<b>Viscosità:</b>	45 – 50 %
<b>Secco:</b>	

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

**Z.TEX 9631 DM** è un adesivo idoneo all'incollaggio a caldo di pelli, di tessuti, di PVC plastificato, di poliuretano, di gomme termoplastiche e vulcanizzate alogenate.

Composizione per uso monocomponente idonea per incollaggi ad alta resistenza alla temperatura e all'idrolisi, con spiccata riattivabilità e impatto a caldo durante l'accoppiamento.

**METODO D'USO**

**Applicazione:** applicare il collante in strato uniforme su entrambe le superfici da unire utilizzando un'apparecchiatura a spruzzo munita di ugello del diametro di 1,9-2 mm e pressione di 2-3 bar. Si consiglia di applicare il prodotto ad una temperatura compresa tra 15 e 30°C.

**Tempo di essiccazione:** Il tempo di essiccazione dipende sensibilmente da temperatura e umidità dell'ambiente e dalla porosità delle superfici. Prima di procedere alla riattivazione attendere che la pellicola adesiva diventi trasparente.

Perché ciò avvenga sono necessari ca. 30 minuti su superfici assorbenti, 45-50 minuti su superfici impermeabili a 20°C e 50% u.r.

I tempi di essiccazione possono essere sensibilmente ridotti con l'aiuto del calore.

**Accoppiamento:** riattivare le parti a ca. 60-70°C, accoppiare e pressare per 10-15". La forza del collante raggiunge il suo valore massimo dopo 48 ore.

**INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA**

Consultare la scheda di sicurezza.

**INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO**

6 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +10° e +25°C.

**Teme il gelo.**

**Fratelli Zucchini S.p.A.**

Via C. Colombo, 6  
44124 Ferrara - Italy  
Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE AMBIENTALE  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 14001 =

