Z.TEX 4850

ADESIVI POLIURETANICI

Z.Tex 4850 è un adesivo in dispersione acquosa adatto per effettuare incollaggi a freddo di vari materiali di rivestimento naturali e sintetici nel settore auto e arredamento quali pelle, tessuti, PVC, imbottiti, a legno metalli e materie plastiche.

Caratteristiche

Composizione :	resine poliuretanica in dispersione acquosa
Consistenza :	liquido viscoso
Meccanismo di presa :	evaporazione dell'acqua
Colore :	bianco in dispersione, trasparente dopo essiccazione
Solventi :	esente da solventi

Dati tecnici

Contenuto in solidi :	ca. 50 %
Viscosità :	1500 - 2500 mPa.s (Brookfield gir 4 vel.50 a 25°C)*

*Valore valido come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

Metodo d'uso

L'adesivo è monocomponente. Nel caso si desideri aumentare la resistenza alla temperatura è possibile additivare l'adesivo con **Attivatore VKD** in ragione del 3 - 5% in peso e miscelare accuratamente.
Per la miscelazione è consigliabile l'utilizzo di un agitatore a elica montato su un dispositivo rotante a basso numero di giri (200/300 giri/min.) in modo da prevenire l'intrappolamento di aria e la formazione di schiuma.

Applicazione: Applicare il collante in strato uniforme su entrambe le superfici da unire, manualmente o utilizzando un'apparecchiatura a spruzzo munita di ugello del diametro di 1,9 - 2 mm e pressione di 2 - 3 atmosfere.

Tempo di essiccazione: il tempo di essiccazione dipende sensibilmente da temperatura e umidità dell'ambiente e dalla porosità delle superfici. Attendere che la pellicola adesiva diventi trasparente.
Perché ciò avvenga sono necessari ca. 30 minuti su superfici assorbenti, 45 - 50 minuti su superfici impermeabili a 20°C e 50% u.r.

Accoppiamento: accoppiare esercitando un'adeguata pressione. La forza del collante raggiunge il suo valore massimo dopo 48 ore.

Stabilità al magazzinaggio

6 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +10° e +25°C. **Teme il gelo**.

FRATELLI ZUCCHINI ADESIVI & SIGILLANTI
Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.