

HP/770/DM

ADESIVO MONOCOMPONENTE A BASE POLIURETANICA IN DISPERSIONE ACQUOSA PER UTILIZZO DI INCOLLAGGI TENACI NON CUCITI IN PELLETERIA



DESCRIZIONE PRODOTTO

HP/770/DM è un adesivo idoneo per l'incollaggio a caldo di pelli, tessuti, fodere, PVC plastificato, poliuretano, gomme termoplastiche e vulcanizzate alogenate.
Monocomponente, idoneo per incollaggi ad alta resistenza alla temperatura e all'idrolisi.

CARATTERISTICHE

Composizione :	resina poliuretanica in dispersione acquosa
Meccanismo di presa :	per evaporazione dell'acqua e reazione con agente reticolante incorporato
Colore :	bianco in dispersione, trasparente dopo essiccazione
Solventi :	esente da solventi

DATI TECNICI

Ph :	neutro
Viscosità :	1.000 - 1.500 mPa.s (Brookfield gir.5 vel.50 a 25°C)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Preparazione dei supporti

- **Preparazione pelle:** cardare e spazzolare.
- **Poliuretano:** lavare con **Solvente ST/010** o cardare.
- **Gomma vulcanizzata:** trattare con primer alogenanti eseguendo preventivamente il lavaggio con **Solvente ST/010** o cardare.
- **Gomma TR:** trattare con primer alogenanti.

Applicazione: spalmare uno strato di adesivo su entrambe le superfici da unire.

Tempo di essiccazione: il tempo di essiccazione dipende sensibilmente da temperatura e umidità dell'ambiente e dalla porosità delle superfici.
Prima di procedere alla riattivazione attendere che la pellicola adesiva diventi trasparente.
Perché ciò avvenga sono necessari ca. 30 minuti su superfici assorbenti, 45 - 50 minuti su superfici impermeabili a 20°C e 50% u.r.
I tempi di essiccazione possono essere sensibilmente ridotti con l'aiuto del calore.

Accoppiamento: riattivare le parti a ca. 67-70°C, accoppiare e pressare adeguatamente.
La forza dell'adesivo va progressivamente aumentando nel tempo fino a raggiungere il suo valore massimo dopo 2-3 gg. dall'incollaggio.

MAGAZZINAGGIO

6 mesi per il prodotto nella confezione originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +10° e +25°C.
Il prodotto teme il gelo.



Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.