

SN/100

Adesivo policloroprenico chiaro a base solvente per l'incollaggio di gomma a pelle e tessuti in pelletteria



DESCRIZIONE PRODOTTO

SN/100 è un adesivo a lungo tempo aperto ed elevata adesività, adatto per l'incollaggio di gomma SBR vulcanizzata, policloroprene, gomma naturale e microcellulare a se stesse, particolarmente indicato per accoppiature in pelletteria di tessuti gommati, cuoio, pelle e fodere.

CARATTERISTICHE

Composizione :	gomma policloroprene, resine sintetiche e miscela di solventi organici
Meccanismo di presa :	rilascio del solvente
Colore :	ambra chiaro
Solventi :	idrocarburi alifatici, esteri e chetoni
Resistenza all'umidità :	buona

DATI TECNICI

Contenuto in solidi :	22 - 24%
Viscosità :	1.800 - 2.200 mPa.s a 25°C (Brookfield RVT gir.4 vel.50)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Preparazione delle superfici: le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grassi. Le gomme vulcanizzate devono essere carteggiate immediatamente prima dell'operazione di incollaggio.

Applicazione: applicare l'adesivo a pennello sulle due parti da unire. Su superfici porose può essere opportuno applicare due mani a distanza di 10' l'una dall'altra.

Per incollaggi difficili, per aumentare l'adesività e la resistenza alla temperatura, si consiglia l'aggiunta del 3% di **Desmodur® RFE** (tempo di lavorabilità con attivatore: 1,5 - 2 ore).

Tempo di essiccazione: attendere 25' - 30' per consentire l'evaporazione del solvente, accoppiare e pressare adeguatamente. La forza dell'adesivo raggiunge il valore massimo 3 - 5 gg. dopo l'incollaggio.

Diluente: Solvente ST/010.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +10° e +25°C.



Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.