

# HN/402/N

## ADESIVO POLICLOROPRENICO AD IMPATTO IMMEDIATO IN DISPERSIONE ACQUOSA



### DESCRIZIONE PRODOTTO

**HN/402/N** è un adesivo esente da solventi idoneo all'incollaggio di pellami, tessuti, tessuti non tessuti, feltri, schiume, per applicazioni a spruzzo. **HN/402/N** presenta significativi vantaggi sia dal punto di vista applicativo che di quello prestazionale:

- Sviluppa una presa istantanea molto elevata.
- Adesione eccellente ad una grande varietà di substrati.
- Non irrigidisce i supporti incollati.

### CARATTERISTICHE

<b>Composizione :</b>	policloroprene in dispersione acquosa
<b>Meccanismo di presa :</b>	evaporazione dell'acqua
<b>Colore :</b>	bianco in dispersione, trasparente dopo essiccazione
<b>Solventi :</b>	esente da solventi

### DATI TECNICI

<b>Viscosità :</b>	50 mPa.s (Brookfield gir.2 vel.50 a 25°C)
<b>pH :</b>	8,5 - 9,5
<b>Tempo aperto :</b>	30 secondi - 5 minuti in funzione dei materiali e della presa iniziale richiesta.

### METODO D'USO

**Applicazione:** applicare il collante in strato uniforme utilizzando un'apparecchiatura airless o una pistola a spruzzo a bassa pressione munita di ugello del diametro di 1,8 - 2,2 mm. Evitare la formazione di accumuli e gocciolature.

L'adesivo deve essere applicato su due lati. Valori tipici di consumo sono **40 - 100 g/m<sup>2</sup>**.

Un'applicazione uniforme garantisce un'essiccazione regolare su tutta la superficie da incollare.

Con applicazione su due lati la forza dell'adesivo viene raggiunta con un'essiccazione a temperatura ambiente (23°C; 50% u.r.) della durata compresa tra 30" e 5'. Oltrepassato tale termine la forza dell'incollaggio si deprime rapidamente.

La presa iniziale si sviluppa con una breve pressatura delle due parti adesivizzate.

All'occorrenza i tempi possono essere abbreviati mediante ventilazione o riscaldamento delle superfici.

L'adesivo perfettamente essiccato presenta un film trasparente.

Evitare, nei limiti del possibile, riposizionamenti delle superfici adesivizzate.

Qualora si intendesse verificare la fattibilità di applicazione su un solo lato (solo su supporti porosi), si consiglia di unire e pressare le parti con adesivo umido entro 2' - 5' dall'applicazione.

Con questa modalità in genere è consigliabile mantenere in posizione e sotto leggera pressione le parti per un breve periodo.

### MAGAZZINAGGIO

6 mesi per il prodotto nella confezione originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +10° e +25°C.

Il prodotto teme il gelo.



**Fratelli Zucchini S.p.A.**

Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy  
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121  
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =