

HN/406/P

**ADESIVO POLICLOROPRENICO A CONTATTO RIPOSIZIONABILE IN
DISPERSIONE ACQUOSA PER PELLETTERIA**



DESCRIZIONE PRODOTTO

HN/406/P è un adesivo esente da solventi idoneo all'incollaggio di pellami, fodere, tessuti, tessuti non tessuti, per applicazioni a pennello. **HN/406/P** presenta significativi vantaggi sia dal punto di vista applicativo che di quello prestazionale.

- Elevata appiccicosità a freddo della pellicola adesiva.
- Sviluppa una presa istantanea molto elevata.
- Adesione eccellente ad una grande varietà di substrati.
- Elevata resistenza al calore secco (80°C), buona resistenza all'invecchiamento.

CARATTERISTICHE

Composizione :	policloroprene in dispersione acquosa
Meccanismo di presa :	evaporazione dell'acqua
Colore :	bianco in dispersione, trasparente dopo essiccazione
Solventi :	esente da solventi

DATI TECNICI

Viscosità :	2.000 - 4.000 mPa.s (Brookfield gir.4 vel.100 a 25°C)
pH :	10 minimo
Tempo aperto :	24 ore

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Applicazione: Applicare il collante a pennello omogeneamente su entrambe le superfici da incollare.

Su supporti non porosi l'applicazione può essere eseguita su un solo lato, accoppiando le parti con adesivo umido.

Tempo di essiccazione: il tempo di essiccazione dipende sensibilmente da temperatura e umidità dell'ambiente e dalla porosità delle superfici. All'occorrenza i tempi possono essere abbreviati con l'ausilio di fonti di calore quali aria calda o raggi infrarossi. L'adesivo perfettamente essiccato presenta un film trasparente.

Accoppiamento: unire le parti esercitando un'adeguata pressione.

Le pellicole adesive presentano elevata appiccicosità a freddo per 60'-90' dopo l'applicazione; in ogni caso il rinvenimento a caldo facilita l'impatto delle superfici adesivizzate e rende più efficace la pressatura.

MAGAZZINAGGIO

6 mesi per il prodotto nella confezione originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +10° e +25°C.

Il prodotto teme il gelo.



Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.