

HN/406/S

ADESIVO POLICLOROPRENICO A CONTATTO RIPOSIZIONABILE IN DISPERSIONE ACQUOSA PER PELLETTERIA



DESCRIZIONE PRODOTTO

HN/406/S è un adesivo esente da solventi idoneo all'incollaggio di pellami, fodere, tessuti, tessuti non tessuti, per applicazioni a spruzzo. **HN/406/S** presenta significativi vantaggi sia dal punto di vista applicativo che di quello prestazionale.

- Elevata appiccicosità a freddo della pellicola adesiva.
- Sviluppa una presa istantanea molto elevata.
- Adesione eccellente ad una grande varietà di substrati.
- Elevata resistenza al calore secco (80°C), buona resistenza all'invecchiamento.

CARATTERISTICHE

Composizione :	policloroprene in dispersione acquosa
Meccanismo di presa :	evaporazione dell'acqua
Colore :	bianco in dispersione, trasparente dopo essiccazione
Solventi :	esente da solventi

DATI TECNICI

Viscosità :	50 - 300 mPa.s (Brookfield gir.4 vel.100 a 25°C)
pH :	10 min.
Tempo aperto :	24 ore

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Applicazione: applicare il collante in strato uniforme utilizzando un'apparecchiatura a spruzzo munita di ugello del diametro di 1,8 - 2,2 mm e pressione di 2 - 3 bar. Evitare la formazione di accumuli e gocciolature.

In dipendenza dalle esigenze di lavorazione l'adesivo può essere applicato oneway o su due lati.

Valori tipici di consumo sono 80-200 g/m².

Un'applicazione uniforme garantisce un'essiccazione regolare su tutta la superficie da incollare.

Su supporti porosi l'applicazione può essere eseguita su un solo lato, accoppiando le parti con adesivo umido entro 5' dall'applicazione.

Con questa modalità in genere è necessario mantenere in posizione e sotto leggera pressione le parti fino a che non si è sviluppata la presa.

Tempo di essiccazione: il tempo di essiccazione dipende sensibilmente da temperatura e umidità dell'ambiente e dalla porosità delle superfici. All'occorrenza i tempi possono essere abbreviati con l'ausilio di fonti di calore quali aria calda o raggi infrarossi.

L'adesivo perfettamente essiccato presenta un film trasparente.

Accoppiamento: unire le parti esercitando un'adeguata pressione. Le pellicole adesive presentano elevata appiccicosità a freddo per 60' - 90' dopo l'applicazione; in ogni caso il rinvenimento a caldo facilita l'impatto delle superfici adesivizzate e rende più efficace la pressatura.

MAGAZZINAGGIO

6 mesi per il prodotto nella confezione originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +10° e +25°C.

Il prodotto teme il gelo.



Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =