

# S1/N

## PRIMER A DUE COMPONENTI PER IL TRATTAMENTO DI SUPPORTI IN NYLON



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Il **PRIMER S1/N** promuove l'adesione degli adesivi poliuretani a Nylon, Pebax a altre copoliammidi.

Deve essere utilizzato come bicomponente, additivato con **Attivatore P**.

Nota: data la varietà di mescole in nylon, consigliamo sempre di eseguire prove preventive.

### CARATTERISTICHE

<b>Composizione:</b>	resine sintetiche e miscela di solventi organici
<b>Colore:</b>	trasparente leggermente giallo
<b>Componenti:</b>	due, da additivare con il 10% di <b>Attivatore P</b>
<b>Tempo di lavorabilità:</b>	2 ore dopo miscelazione con <b>Attivatore</b>

### DATI TECNICI

<b>Contenuto in solidi:</b>	8 – 10%
-----------------------------	---------

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

### METODO D'USO

**Applicazione:** applicare con pennello uno strato sottile e uniforme di prodotto preventivamente miscelato con il 10% di **Attivatore P**.

Poiché il film essiccato rimane visibile, scurisce per effetto della luce ed è di difficile asportazione dalle superfici trattate si raccomanda, specie nel trattamento di tessuti, di porre la massima attenzione nell'applicare il **Primer** solo sulle parti che dopo l'incollaggio risultano non visibili.

**Tempo di essiccazione:** dopo 30 - 60', a essiccazione completata, si può procedere all'applicazione dell'adesivo poliuretano **HP/895** da additivare al momento dell'uso con il 5% di **Attivatore P**.

Per le modalità di utilizzo degli adesivi si rimanda ai relativi fogli tecnici.

### MAGAZZINAGGIO

6 mesi nel contenitore originale; mescolare prima dell'uso.

Conservare in luogo asciutto preferibilmente a temperature comprese tra +5° e +25°C.



**Fratelli Zucchini S.p.A.**  
 Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy  
 Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121  
 info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA  
 DI GESTIONE QUALITÀ  
 CERTIFICATO DA DNV GL  
 = ISO 9001 =