

S1/600

PRIMER A DUE COMPONENTI PER SUPPORTI DIFFICILI E PELLAMI AD ELEVATO CONTENUTO DI GRASSO



DESCRIZIONE PRODOTTO

S1/600 è particolarmente indicato per migliorare l'adesione di pellami anche ingrassati e supporti particolarmente difficili.

CARATTERISTICHE

Composizione:	resine sintetiche e miscela di solventi organici
Meccanismo di presa:	rilascio del solvente e reazione con agente vulcanizzante
Colore:	trasparente
Solventi:	chetoni ed esteri
Componenti:	due, da additivare con ATTIVATORE P , in ragione del 3%
Tempo di lavorabilità:	oltre le 4 ore

DATI TECNICI

Contenuto in solidi:	17 - 20%
Viscosità:	150 - 300 mPa.s (Brookfield gir.3 vel.50 a 25°C)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

METODO D'USO

Applicazione: Spalmare con pennello o con macchina spalmatrice una prima mano di **Primer S1/600**. dopo averlo preventivamente miscelato con il 3% di **Attivatore P**.

Tempo di essiccazione: attendere almeno 5 - 10 minuti prima di procedere alla spalmatura del collante poliuretano. Con pellami contenenti quantità di grasso particolarmente elevate può essere necessario, per abbreviare il tempo di essiccazione, riscaldare leggermente con lampada a raggi infrarossi o con aria calda le superfici trattate con **Primer S1/600**. Ad essiccazione avvenuta applicare il collante poliuretano prescelto.

Diluente: ST/010.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +10° e +25°C.



Fratelli Zucchini S.p.A.
 Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
 Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
 info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
 DI GESTIONE QUALITÀ
 CERTIFICATO DA DNV GL
 = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.