

Z.PUR.O CLEAR COAT



Strato di finitura trasparente poliuretanico. Utilizzato con **Z.PUR.O FLOORING** ne incrementa la resistenza chimica, all'usura e alle intemperie. Garantisce inoltre nel tempo una finitura lucida dal gradevole aspetto estetico.

Caratteristiche

Materiale base :	poliuretanico alifatico
Colori :	trasparente lucido
Confezioni :	cod. 1001448 KIT A+B Kg.5

Dati tecnici

Peso specifico :	1,0 ± 0,05 kg/dm ³
Rapporti di impiego in peso :	base 70 – indurente 30
Contenuto in solidi in volume :	45% ± 2%
Tempo di lavorabilità (23°C 50% U.R.) :	3 ore
Intervallo di ricopertura (23°C 50% U.R.) :	minimo 15 ore - massimo 24 ore
Pedonabilità (23°C 50% U.R.) :	dopo 24 ore
Indurimento completo (23°C 50% U.R.) :	7 giorni
Caratteristiche meccaniche del film indurito	
Elasticità (allungamento con mandrino diametro 8 mm) :	9%
Resistenza all'imbutitura Erichsen :	> 6 mm.
Resistenza alla temperatura :	fino a 80°C
Durezza Sward-Rocker :	30-35 oscillazioni
Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua :	42.000 µ ca.
Resistenza chimica :	ottima a tutte le soluzioni di lavaggio e agli ambienti industriali e marini ottima ai prodotti petroliferi

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Applicazione

Preparazione delle superfici:

Le superfici devono essere pulite, asciutte, sgrassate. Il prodotto si applica su fondo di **Z.PUR.O FLOORING**, previa leggera carteggiatura nel caso siano stati superati i tempi massimi di ricopertura.

Posa:

1. Versare il catalizzatore parte **B** completamente nella latta della base **A** e miscelare accuratamente.
2. Applicare il prodotto così ottenuto a spruzzo o a pennello.

Consumo: 0,150 kg/m² ca.

Spessore film secco: 0,06 mm. ca.

Avvertenze

Non è consigliabile applicare il materiale con temperature inferiori a 10°C e superiori a 35°C.

In nessun caso si deve applicare al di sotto dei 5°C e U.R. > 85%.

La temperatura del supporto deve essere almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada.

Stabilità al magazzinaggio

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +20°C.



Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 (0) 532 782711 - Fax +39 (0) 532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.