SCHEDA TECNICA

DIVISIONE CALZATURE E PELLETTERIA

E.S. 4900/BCF

ADESIVO POLICLOROPRENICO PER SOLETTIFICI

Revisione: 11/11/2026

DATI TECNICI

Composizione:	gomma policloroprene, resine sintetiche e miscela di solventi organici
Meccanismo di presa:	rilascio del solvente
Colore:	ambra
Solventi:	idrocarburi alifatici, esteri e chetoni
Contenuto in solidi:	23 – 27 %
Viscosità (Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C):	2200 - 2600 mPa·s

I valori sono validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

NATURA DEL PRODOTTO

E.S. 4900/BCF è un adesivo monocomponente a base di gomma policloroprene a solvente.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Buona coesione.
- Elevata appiccicosità.
- Lungo tempo aperto.
- Media viscosità con caratteristiche simili a **E.S. 9400**.

CAMPI APPLICATIVI (per uso professionale)

- Adatto per l'incollaggio di sottopiedi in materiale cellulosico su cartone fibrato.
- Adatto per spalmatura a rullo e a pennello.
- Particolarmente indicato per la produzione di sottopiedi in cicli di lavorazione veloci.
- Adatto per spalmatura a pennello su materiali non assorbenti.
- Indicato per il rivestimento di zeppe di EVA e tacchi di polistirolo e per la produzione di sottopiedi.
- Può essere usato in combinazione con 9400 da applicare su materiali porosi.

METODO D'USO

Applicazione: può essere eseguita a pennello o con macchina spalmatrice a rullo, su una sola o su entrambe le parti da unire. La spiccata proprietà di aderire anche a supporti non direttamente spalmati, rende questi adesivi particolarmente idonei all'incollaggio con sistema one-way di cartone e derivati cellulosici in genere, nella produzione di sottopiedi con macchine automatiche.

Tempo di essicazione: a temperatura ambiente si consiglia di attendere circa 15 minuti per consentire l'evaporazione del solvente. Nel caso di essiccazione in forno è sufficiente attendere 2 o 3 minuti. Realizzando la spalmatura sulle due parti, si consiglia di attendere alcuni minuti per consentire l'evaporazione del solvente. L'adesivo mantiene una buona appiccicosità a freddo per almeno 90 minuti.

Accoppiamento: unire le parti esercitando una adeguata pressione. La forza dell'adesivo raggiunge il suo valore massimo 2 - 3 giorni dopo l'incollaggio. Utilizzando il sistema one-way nell'incollaggio di materiali cellulosici non assorbenti, l'accoppiamento può essere realizzato, con pressioni elevate, anche alcune ore dopo la spalmatura.

Diluente: **Solvente AP**.

Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy
Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV = ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.

DIVISIONE CALZATURE E PELLETTERIA

E.S. 4900/BCF

ADESIVO POLICLOROPRENICO PER SOLETTIFICI

Revisione: 11/11/2026

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5° e +25°C.

FORMA COMMERCIALE

Codice	Confezione	UdV
1100835	Latta da 16 kg	-
1100836	Latta da 5 kg	4
1100837	Fusto da 44 kg	-

Altri formati disponibili su richiesta.

F.lli Zucchini S.p.A. garantisce la conformità del prodotto alle specifiche tecniche, nei limiti delle tolleranze e delle condizioni d'uso indicate. Le prestazioni e l'idoneità del prodotto possono dipendere da materiali, substrati, processi, condizioni ambientali e modalità di impiego non controllabili da F.lli Zucchini S.p.A. Pertanto, l'utilizzatore è responsabile di verificare, mediante apposite prove nelle proprie condizioni operative, l'idoneità del prodotto alla specifica applicazione. Le informazioni e le raccomandazioni fornite nel presente documento non costituiscono garanzia di idoneità alle applicazioni eseguite dall'acquirente, di conseguenza F.lli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze derivanti dalle modalità d'impiego del prodotto.

Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy
Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV = ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.