

POLY-MAR MS 945

(IT) Caratteristiche del prodotto:

- A base di Polimero MS.
- Non contiene solventi e isocianati.
- Esente da ritiro e da formazione di bolle.
- Flessibile alle basse (-40°C) e alle alte (+100°C) temperature.
- Neutro, inodore, sicuro nell'uso.
- Compatibile con i più diffusi sistemi vernicianti.
- Buona adesione a legno, metalli, vetroresina opportunamente preparati.
- Eccellente resistenza ai raggi UV e all'acqua salata.

Manutenzione della coperta

- Il lavaggio regolare con acqua, anche quotidiano nei climi caldi, mantiene il legno nelle corrette condizioni di umidità ed è normalmente sufficiente ad una buona manutenzione del ponte.
- L'uso di sostanze oleose è sconsigliato e comunque da verificare preventivamente su piccole superfici.
- Qualora saltuariamente si presentasse la necessità di usare prodotti detergenti, si consiglia di limitarsi all'uso di saponi liquidi neutri per uso domestico diluiti con acqua e asportati con risciacquo abbondante.
- Si sconsigliano vivamente prodotti detergenti chimici aggressivi, sbiancanti, candeggine, soda caustica nonché l'uso di idropultrici.
- Si sconsiglia inoltre di evitare la pulizia durante le ore più calde e l'uso di macchine per la pulizia in particolare con dischi abrasivi.
- Si consiglia di carteggiare annualmente la coperta.
- La mancata osservanza delle prescrizioni riportate può causare un degrado prematuro dei comenti, compromettendo lo strato superficiale.

POLY-MAR MS 945

(EN) Product characteristics:

- MS Polymer-based.
- Does not contain solvents or isocyanates.
- Does not shrink or form bubbles.
- Flexible at low temperatures (-40 °C) and high temperatures (+100 °C).
- Neutral, odourless, and safe to use.
- Compatible with the most widely used painting systems.
- Good adhesion to appropriately prepared wood, metals and fibreglass.
- Excellent resistance to UV rays and saltwater.

Deck maintenance

- Washing regularly with water, on a daily basis in hot climates, keeps the wood at the correct level of humidity and is normally sufficient for good deck maintenance.

- The use of oily substances is not recommended and should always be tested on small areas first.
- In the event that the occasional use of cleaning products is necessary, it is recommended to use only neutral liquid soaps for domestic use, diluted with water and then rinsed thoroughly.
- Aggressive chemical cleaning products, bleaches, caustic soda and the use of pressure washers are strongly discouraged.
- Cleaning during the hottest hours of the day and the use of cleaning machines, particularly those with abrasive discs, should also be avoided.
- Sanding the deck on an annual basis is recommended.
- Failure to comply with the instructions provided may cause the coating to deteriorate prematurely, compromising the surface layer.

POLY-MAR MS 945

(ES) Características del producto:

- Formulado a base de polímero MS.
- Libre de disolventes e isocianatos.
- No presenta retracción ni formación de burbujas.
- Mantiene su elasticidad a bajas (-40 °C) y altas (+100 °C) temperaturas.
- Producto neutro, inodoro y seguro de utilizar.
- Compatible con los sistemas de pintura más comunes.
- Buena adhesión sobre madera, metales y fibra de vidrio debidamente preparados.
- Alta resistencia a los rayos UV y al agua salada.

Mantenimiento de la cubierta de teca

- El lavado regular con agua, incluso diariamente en climas cálidos, mantiene la madera en condiciones adecuadas de humedad y generalmente es suficiente para una correcta conservación de la cubierta.
- No se recomienda el uso de sustancias oleosas; en cualquier caso, se aconseja realizar previamente una prueba en una pequeña superficie.
- Si ocasionalmente fuera necesario utilizar productos de limpieza, se recomienda limitarse al uso de jabones líquidos neutros de uso doméstico, diluidos en agua y eliminados mediante abundante enjuague.
- Se desaconseja encarecidamente el uso de detergentes químicos agresivos, blanqueadores, lejía, sosa cáustica, así como el uso de hidrolimpiadoras de alta presión.
- Asimismo, se recomienda evitar la limpieza durante las horas de mayor temperatura y el uso de máquinas de limpieza, especialmente aquellas equipadas con discos abrasivos.
- Se recomienda lijar la cubierta una vez al año.
- El incumplimiento de estas recomendaciones puede provocar un deterioro prematuro de las juntas de calafateado, comprometiendo la capa superficial de la cubierta.