SCHEDA TECNICA

DIVISIONE NAUTICA

POLY-MAR PRIMER LEGNO

PRIMER PER SUPERFICI POROSE

Revisione: 09/11/2026

DATI TECNICI

Densità:		1.07 kg/dm^3
Colore:		incolore
Contenuto in solidi:		89 – 91 %
Tempo di essicazione:	≥20°C	45 minuti
	<20°C	80 minuti
	Massimo	6 ore
Consumo:		95 – 105 mL/m^2 per superficie piana
Shelf-life:		12 mesi*

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.
*Conservato e sigillato nel contenitore originale in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +30°C.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Primer specifico per il trattamento di legno. Conferisce stabilità e alti livelli di adesione in condizioni di elevata umidità e di forti escursioni termiche. Idoneo per il trattamento di doghe in teak nella produzione e posa in opera di coperte nel settore nautico. Applicazione a pennello. Tempo di essiccazione circa 45 minuti in condizioni ottimali (20°C/50%UR).

AVVERTENZE

Evitare il contatto con le mani della superficie trattata con **POLY-MAR PRIMER LEGNO** perché la contaminazione con sostanze grasse può peggiorare l'adesione del sigillante.

METODO D'USO (per professionisiti)

Preparazione delle superfici: il Primer deve essere applicato su superfici pulite e asciutte. In presenza di sostanze oleose si consiglia la pulizia della superficie del legno con un tampone imbevuto con **Solvente ST/513**. L'applicazione del Primer non sostituisce l'operazione di pulizia.

Applicazione: Per l'applicazione del **POLY-MAR PRIMER LEGNO** usare solo pennelli puliti.

Posa: la confezione va tenuta ben chiusa sino al momento dell'uso. Non usare **POLY-MAR PRIMER LEGNO** direttamente dalla confezione originale. Trattandosi di prodotto ad

essiccazione rapida si raccomanda di versarne la quantità necessaria per trattare la zona interessata in un recipiente adatto e pulito, lattina o contenitore di vetro, e utilizzarlo immediatamente chiudendo la confezione originale.
Per applicare correttamente **POLY-MAR PRIMER LEGNO** immergere completamente l'apposito pennello e stendere il prodotto in modo da formare, sulla superficie da trattare, un rivestimento continuo (film), omogeneo ed in strato sottile. La temperatura di applicazione consigliata è compresa tra +5°C e +30°C. Prima di applicare l'adesivo **POLY-MAR MS 945 o POLY-MAR MS 952** la superficie del primer deve essere completamente asciutta. Indicativamente, a 20°C il tempo di asciugatura è mediamente di 45 minuti.

I migliori risultati si ottengono applicando il sigillante entro le 6 ore dal trattamento del legno con **POLY-MAR PRIMER LEGNO**; pertanto, si consiglia di non applicare il primer su superfici che non possano essere sigillate in tale arco di tempo.

Consumo: In funzione della porosità del supporto, approssimativamente 95-105mL/m².

Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy
Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV = ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.

DIVISIONE NAUTICA

POLY-MAR PRIMER LEGNO

PRIMER PER SUPERFICI POROSE

Revisione: 09/11/2026

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +30°C.

FORMA COMMERCIALE

Codice	Confezione	UdV
1103295	Flacone in alluminio da 1kg	-

Altri formati disponibili su richiesta.

F.lli Zucchini S.p.A. garantisce la conformità del prodotto alle specifiche tecniche, nei limiti delle tolleranze e delle condizioni d'uso indicate. Le prestazioni e l'idoneità del prodotto possono dipendere da materiali, substrati, processi, condizioni ambientali e modalità di impiego non controllabili da F.lli Zucchini S.p.A. Pertanto, l'utilizzatore è responsabile di verificare, mediante apposite prove nelle proprie condizioni operative, l'idoneità del prodotto alla specifica applicazione. Le informazioni e le raccomandazioni fornite nel presente documento non costituiscono garanzia di idoneità alle applicazioni eseguite dall'acquirente, di conseguenza F.lli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze derivanti dalle modalità d'impiego del prodotto.

Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy
Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV = ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.